

DECLARATIE DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 016-04/2593-2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezivi in dispersie apoasa pentru imbracamintii de pardoseli din textile, PVC, linoleum – MUREXIN

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

Linotex Profi D494 (Adeziv pentru linoleum Profi D494): rodus sub forma de pasta vascoasa (cu densitatea de cca. 1,28 g/cm³), pe baza de latex, cu emisii reduse de substante volatile (certificat GEV-EMICODE EC1 PLUS).

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:

se utilizeaza pentru lipirea covoarelor de pardoseala din linoleum (sub forma de benzi sau placi), covoarelor textile, plutei, cu dos textil, latex sau din spuma de latex, pe suporturi absorbante, sape autonivelante, textile etc.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

MUREXIN GmbH, Austria, Wiener Neustadt, str. Franz von Furtenbach nr.1, Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401

5. Numele si adresa de contact a titularului Agrementului tehnic:

MUREXIN ROMANIA SRL Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, judet Ilfov, (CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

Agrementul Tehnic Nr.016-04/2593-2025

7. Performanta produselor:

Nr. Crt.	Criterii de performanta	Metoda de determinare	UM	Nivel de performanta	Performante obtinute	Elaborator
1.	Aderenta la suport prin forte de coeziune (dupa 28 de zile de conditionare la t = 23°C, URA = 50%) pe suport din mortar de ciment	SR EN ISO 22632:2019	N/ mm ²	min. 0,3	0,52	ICECON SA
2.	Aderenta la suport prin forfecare (dupa conditionare in laborator 7 zile + 20 zile de mentinere la temperatura de +40°C si URA = 50% + 24 ore conditionare in laborator la t=23°C, URA = 50%) pe suport din mortar de ciment			min. 0,3	0,92	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON S.A.Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii – Bucuresti

Sos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, Cod Postal 021654; Tel: 202.55.10 | Fax: 255.14.20

Murexin Romania SRL

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,

(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,

e: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre

Bogdan TRIFU
Manager Tehnic



Murexin Romania SRL
Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,
(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,
e: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.