

Giessharz 2K HOCO 24 (Rasina de turnare 2K HOCO 24)

- > Utilizare multipla
- > Intarire rapida
- > Rezistente ridicate



Descriere produs

Rasina bicomponenta pe baza de rasini poliesterice, cu intarire rapida si aderente si rezistente finale foarte bune.

La interior si exterior pentru inchiderea de rezistenta a rosturilor de lucru si a rosturilor de contractie, precum si pentru coaserea fisurilor, ca masa de spaclu si adeziv pentru lemn, piatra, beton si metal. Pentru realizarea muchiilor la trepte, pentru fixarea profilelor de colt, a profilelor de treapta si a plintelor cu cuie, precum si pentru o multitudine de profile din lemn si metalice. Recomandata pentru sapele incalzite, rezistenta la traficul scaunelor cu rotile.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
---------------------	-----------------	-------

Depozitare:

La loc uscat si racoros, in ambalaje originale nedesfacute, pe paleti din lemn, 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

spaclu, vase de amestecare corespunzatoare.

Amestecare:

Reglare consistenta fluida:

Rasina (Comp.A) se amesteca cu partea pulverulenta (Comp.B) in raport de volum 1:1 si se malaxeaza pana la obtinerea unei mase omogene.

Reglare consistenta vartoasa, aplicabila cu spaclul:

Partea pulverulenta (Comp. B) se adauga in cantitate mai mare, resp. 1:2 in raport de volum.

Prelucrare:

Coaserea fisurilor in sape se poate face cu rasina de consistent fluida. Suprafetele consolidate se vor presara cu nisip de cuart in exces pentru a asigura aderenta maselor de spaclu ulterioare. Aplicarea masei de spaclu se poate face la o ora dupa coaserea fisurilor.

Date tehnice

Consum	cca 1,3 kg pana la 1,5 kg per litru in fc. de utilizare
Temperatura de prelucrare	(ideal) +15°C pana la +25°C
Timp de prelucrare	consistenta fluida 15 min., consistenta vartoasa 5 Min.

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi minerale uzuale
Sape de ciment si pardoseli din beton
Sape pe baza de sulfat de calciu
Suporturi lemnoase (cu exceptia placilor OSB neslefuite)
Asfalt turnat
Sape din placi prefabricate

Stratul suport trebuie sa fie uscat, stabil, portant, fara urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente si sa corespunda standardelor si normelor europene, precum si regulilor generale specifice, recunoscute.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu.
- Se va acorda un timp suficient de uscare / intarire a amorselor.
- Sistemele pe baza de apa se vor pastra pentru utilizarea ulterioara numai pe o perioada limitata de timp, in cazul in care au fost diluate cu apa. Din acest motiv recomandam prelucrarea cat mai rapida in aceste situatii.
- In cazul umezirii suprafetei amorsei deja uscate, amorsa va capata din nou consistenta unei emulsii. Astfel se asigura aderenta optima intre componentele sistemului.
- Se va acorda suficient timp pentru uscarea / intarirea amorsei
- Dupa depasirea timpului de galeata (pot life-ului), cantitatile mari de material preparat se pot incinge si pot degaja fum si miros puternic. Resturile de material preparat se vor depozita in ambalajul original si se vor amesteca cu nisip (depozitarea amestecului se va face in exterior, pana cand se intareste).

Tehnica parchetului și lipirii

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu recomandăm în prealabil realizarea unei suprafețe de probă sau efectuarea unei încercări reduse.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrări de reparații ulterioare, se va păstra un produs original din cadrul sarjei respective.

Informațiile prezentate reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variația ușoară a valorilor indicate de la o sarjă la alta, dar fără a fi influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.