

Sapa autonivelanta OS 50



- > Autonivelanta
- > Slefuire usoara
- > Pentru grosimi de strat de pana la 15 mm

Descriere produs

Sapa autonivelanta, sub forma pulverulenta, de clasă C30 F10 aditivata, cu intarire hidraulica.

Numai la interior pentru corectarea denivelărilor în grosime de pana la 15 mm, pentru realizarea suporturilor peste care se aplică toate tipurile de covoare, se poate aplica si pe sape cu sistem de încălzire inglobat, rezista la scaune cu rotile.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
---------------------	-----------------	-------

Depozitare:

cca. 6 luni, in mediu uscat, ferit de inghet, pe paleti din lemn, in ambalaje originale, nedesfacute.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Malaxor electric cu turatie redusa, recipienti corespunzatori, mistrie, gletiera, spaclu.

Amestecare:

In vasul de amestecare curat, se malaxeaza cu mixerul la turatie redusa, pana se obtine un amestec omogen, fara aglomerari (timp de malaxare 4 min.).

Raport de amestec:

cca. 6,0 - 6,5 litri apa
per sac 25 kg Sapa autonivelanta Murexin OS 50

Prelucrare:

Sapa autonivelanta proaspat preparata, se intinde uniform pe stratul suport, pe cat posibil intr-un singur strat la grosimea dorita (max. 15 mm). In cazul aplicarii in mai multe straturi, se amorseaza cu Amorsa D1, Amorsa D 7 sau cu Grundul special pt. aderenta DX 9. In cazul grosimilor de strat peste 5 mm se poate adauga 30% nisip de cuart sort 0,3-0,8 mm. Pentru grosimi de peste 15 mm se impune adaosul de 30% nisip de cuart. Pe suporturile neabsorbante peste care s-a aplicat grundul special DX 9, grosimea maxima recomandata este de 10 mm.

61012, Sapa autonivelanta OS 50, valabil de la: 24.07.2020, Marinescu Christian, Pagina 1

Tehnica parchetului și lipirii

În cazul grosimilor de strat de peste 3 mm, sau la aplicarea pe suporturi neabsorbante, timpii de uscare sunt mai lungi.

Sapa autonivelanta OS 50 este aplicabila prin pompare.

Temperatura ideală de lucru: 16°C-22°C.

Tratament ulterior: Se vor lua măsurile corespunzătoare pentru împiedicare uscării forțate a sapei autonivelante.

Date tehnice

posibilitate de trafic, de circulație	dupa cca. 1 - 2 ore
gata de aplicare	dupa cca. 24 ore
Consum	cca. 1,5 kg/m ² per mm grosime strat
Grosime strat	max. 15 mm
Timp de prelucrare	cca. 20 min.
Necesar de apa	cca. 6,0 - 6,5 l / 25 kg sac

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

EN 13813:2003

C30 F10

Brandverhalten A1

GEV-EMICODE: EC 1

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

suporturi minerale uzuale în construcții

sape de ciment și pardoseli din beton

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!

61012, Sapa autonivelanta OS 50, valabil de la: 24.07.2020, Marinescu Christian, Pagina 2

Tehnica parchetului și lipirii

- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu
- Materialul preparat, care a inceput sa intre in priza, nu se va amesteca cu apa sau cu material proaspat pentru a fi pus in opera!
- Se va depozita in locuri inaccesibile copiilor.
- Curatarea sculelor se va face imediat dupa utilizare cu apa si sapun.

Recomandari cu privire la mediu: - Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!

- Temperatura ideala a materialului, a suportului si a aerului este intre +15°C si 25°C.
- Umiditatea relativa ideala este intre 40% pana la 60%.
- Umiditatea aerului ridicata si/sau temperaturile scazute intarzie intarirea materialului, resp. umiditatea redusa si/sau temperaturile ridicate accelereaza intarirea.
- Pe perioada reactiei de intarire se va asigura o aerisire corespunzatoare, si se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscarii se va proteja suprafata de razele soarelui, de vant si de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de constructie adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se vapoara un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- In cazul sanelor incalzite trebuie respectate normele cu privire la procesul de incalzire inainte de turnarea sapei.
- Pe parcursul prelucrarii si intaririi sistemul de incalzire prin pardoseala nu trebuie sa fie pornit.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.