

Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74 (Adeziv special pt. linoleum si mochete DK 74)



- > Adeziv universal pt. covoare textile si linoleum
- > Cu continut redus de apa
- > Utilizare economica
- > Rosturi rigide si stabilitate dimensionala ridicata

Descriere produs

Adeziv special superior, in dispersie, cu emisii reduse si intarire rapida pentru lipirea covoarelor textile si a linoleumului, cu rosturi rigide pentru o stabilitate dimensionala ridicata.

Numai la interior, pentru lipirea covoarelor tesute, a covoarelor textile dublate cu dos de iuta sau sintetic, precum si pentru cele cu dos din spuma de latex sau latex, a covoarelor din pasla. De asemenea este recomandat pentru lipirea covoarelor din linoleum si din linoleum cu pluta. Recomandat pentru sapele cu incalzire, rezista la solicitarea scaunelor cu rotile.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		24
KE		85

Depozitare:

La loc uscat si racoros, ferit de inghet, pe paleti din lemn, in ambalajele originale nedesfacute, timp de cca. 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Spaclu dintat A 2, B 1, B 2

Prelucrare:

Adezivul se aplica pe intreaga suprafata a suportului cu spaclu cu dinti corespunzator. Lamelele dintate se aleg in functie de tipul de lipire si de dosul covorului. Se aplica covorul in stratul de adeziv si se netezeste

Tehnica parchetului și lipirii

intreaga suprafata, dupa 50-60 min se reia operatia de netezire. Se va asigura peliculizarea pe intraga suprafata a dosului covorului. etansarea rosturilor, resp. sudarea imbinarilor se va face dupa intarirea adezivului, resp. cel mai devreme dupa 48 de ore.

Tipul covorului & Tip spaclu cu dinti

Linoleum si linoleum cu pluta: B1 sau B2

Covoare textile cu dos neted: A2

Covoare textile cu dos reliefat sau din latex: A2 sau B1

Covoare textile dublate cu dos de iuta, cu

dos sintetic, din pasla si tesut: B1

Date tehnice

timp de aerisire	cca. 10 - 15 min.
Timp de aplicare	cca. 30 min.
Rezistența finală	dupa cca. 72 ore
Consum	cca. 350 - 550 g/m ² in fc. de suport si de dosul covorului
Greutate specifica	1,30 g/cm ³

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi absorbante, spacluite (sapa autonivelanta)

Stratul suport trebuie sa fie uscat, stabil, portant, fara urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente si sa corespunda standardelor si normelor europene, precum si regulilor generale specifice, recunoscute.

Stratul suport se pregateste corespunzator, resp. amorsare si nivelare. Se recomanda utilizarea produselor Murexin. Inainte de instalare, covorul se aclimatizeaza la temperatura suprafetei suportului. Grosimea minima a sapei autonivelante ca suport pentru covoarele PVC Design si covoarele din cauciuc, in fc. de stratul suport este de 2-3 mm.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu

63040, Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74
Marinescu Christian, Pagina 2

(Adeziv special pt. linoleum si mochete DK 74), valabil de la: 04.10.2021,

Tehnica parchetului și lipirii

- Numai ambalajele goale pot fi date la reciclare
- Produsul contine: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on conf. Anexa 1 nr.1; Informatii pentru alergici la tel. 0040760263201

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideala a materialului, a suportului si a aerului este intre +15°C si 25°C.
- Umiditatea reactiva ideala este intre 40% pana la 60%.
- Umiditatea aerului ridicata si/sau temperaturile scazute intarzie intarirea materialului, resp. umiditatea redusa si/sau temperaturile ridicate accelereaza intarirea.
- Pe perioada reactiei de intarire se va asigura o aerisire corespunzatoare, si se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscarii se va proteja suprafata de razele soarelui, de vant si de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de constructie adiacente!
- Se va depozita in loc inaccesibil copiilor .
- Se va evita consumul de alimente, bauturi si nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa in canalizare, in ape, sau in sol.

Recomandari generale:

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se va pastra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- Se recomanda purtarea de ochelari de protectie
- In cazul contactului adezivului cu ochii, se va clatii cu apa din abundenta si se va consulta medicul.
- Protejati-va mainile cu manusi etanse si robuste.
- Purtati pantaloni lungi.
- Evitati contactul indelungat al adezivului cu pielea. Suprafetele afectate se vor curata imediat cu apa..
- Cu cat adezivul sta in contact cu pielea, cu atat pericolul de aparitie a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafetele cu adeziv proaspat.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.