

Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44 Adeziv pentru mochete și covoare cu pâslă DK 44



- >Miros redus
- >Capacitate de reticulare bună
- >Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală.
- >Rezistă la traficul scaunelor cu roțile



Descriere produs

Adeziv pe bază de dispersie, gata de utilizare, cu emisii reduse și capacitate excelentă de reticulare. Recomandat pentru utilizare la interior, pentru lipirea mochetelor, mochetelor cu suport din pâslă, covoare textile cu dos neted, reliefat, din latex, sintetic, din spumă poliuretanică, precum și a covoarelor elastice și covoarelor din PVC. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Certificat EC1 Plus.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate:

Șpaclu zimțat A2, B1, B2.

Aplicare:

Adezivul se aplică pe întreaga suprafață a suportului, cu un șpaclu zimțat adecvat, în mod uniform. Dimensiunea lamelor zimțate se alege în funcție de tipul covorului și de dosul acestuia. Covorul se instalează pe patul proaspăt de adeziv în aproximativ 10 minute după aplicarea adezivului. Imediat după lipire, presați suprafața covorului utilizând o rolă de presare, pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un transfer uniform al adezivului. Repetați după 30 de minute pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un bun contact.

Frezarea și sudarea îmbinărilor se vor face cel mai devreme după 24 de ore, pentru a permite adezivului să dezvolte o bună aderență. Covoarele ce urmează a fi supuse solicitării scaunelor cu roțile vor fi date în folosință la 72 de ore după lipire. Produsele de finisare (covoarele) trebuie desfăcute cu câteva ore înainte de montaj pentru a se aclimatiza și a elimina tensiunile cauzate de ambalare.

Tipul covorului, tipul șpaclului zimțat și consum:

- Covoare textile cu dos neted sau din spumă poliuretanică, PVC: Șpaclu zimțat A2, Consum 400 g/m²;
- Covoare textile cu dos reliefat, cu dos din latex sau PVC: Șpaclu zimțat B1, Consum 500 g/m²;
- Covoare textile dublate cu dos sintetic și din pâslă: Șpaclu zimțat B2, Consum 600 g/m²;

Date tehnice

Natura chimică:	dispersie
Aspect:	pastă omogenă
Culoare:	crem
Consum:	300 - 600 g/m ²
Timp de așteptare:	cca.10 minute
Timp de prelucrare:	40 - 50 minute

Apt pentru trafic pietonal ușor:	după 24 ore
Rezistența finală:	după cca. 72 ore
Densitate:	1,45 g/cm ³
pH la 20 °C	7,5

În funcție de temperatura, umiditatea aerului și a substratului, și de grosimea stratului, valorile pot suferi modificări.

Strat suport

Recomandat pe suporturi absorbante și suprafețe tencuite.

Recomandări pregătire strat suport:

Eventualele fisuri sau imperfecțiuni trebuie remediate în prealabil. În cazul suporturilor care nu sunt suficient de netede sau care necesită o nivelare pentru a permite montarea pardoselii (prin lipire), se recomandă amorsarea și turnarea unei șape autonivelante. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Zonele cu sisteme de încălzire prin pardoseală funcționale trebuie oprite cu 24 - 48 de ore înainte de montarea pardoselii. După instalarea pardoselii, așteptați câteva zile înainte de a porni treptat încălzirea prin pardoseală. Acest proces asigură o adaptare corespunzătoare a materialului la noile condiții și previne eventualele deteriorări cauzate de schimbările bruște de temperatură.

Adezivul DK 44 nu este recomandat pe sticlă, metal și, în general, pe suporturi neabsorbante.

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Palet
20 kg/ galeată	24 buc

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la produs:

- În cazul prelucrării produsului în afara intervalului ideal de temperatură/umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza.
- Pentru a asigura menținerea performanțelor produsului, este interzisă adăugarea altor componente/materii prime în componența produsului, de către utilizatori.
- Dozajul de apă se va respecta întocmai.
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare.
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.
- Materialul preparat, care a început să intre în priză, nu se va amesteca cu apă sau cu material proaspăt pentru a fi pus în operă.
- Se va depozita în locuri inaccesibile copiilor.
- Curățarea uneltelor se va face imediat după utilizare cu apă și săpun.

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C.
- Temperatura optimă a produsului, a suportului și a aerului este de +15°C până la +25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% și 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, respectiv umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura ventilarea corespunzătoare a încăperii.
- Se va evita formarea curenților de aer
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele solare, de vânt și de alți factori climatici.
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente.

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Recomandări generale:

- Recomandăm, în general, să creați o zonă de testare în avans sau să testați folosind teste la scară mică, pentru a verifica compatibilitatea cu suportul.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, curățare, măsuri corespunzătoare, tratare ca deșeu, se vor extrage din fișa cu date de securitate. Limitări și măsuri pentru evitarea riscului de explozie.

Echipamente de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și a nutrețurilor.
- Îmbrăcămintea care a intrat în contact cu materialul va fi schimbată.
- Înainte de pauză de masă și la terminarea programului de lucru se vor spăla mâinile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Pentru protecția respirației: În cazul condițiilor de aerisire precare, se vor lua măsuri de protecție a respirației, prin utilizarea maștilor de protecție, echipate cu Filtre P2.

Pentru protecția mâinilor: se vor utiliza mănuși. Mănușile trebuie să fie impermeabile și rezistente la contactul cu produsul/materialul preparat.

Materialul din care sunt fabricate mănușile: Se vor utiliza mănuși din material stabil (ex. nitril). Alegerea mănușilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci și în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.

Durata de utilizare a mănușilor: Durata de viață a mănușilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Pentru protecția ochilor: ochelari de protecție de tip vizieră.

Pentru protecția corpului: se vor folosi echipamente de protecție, exemplu salopete.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.