

Systemlack 2K PU 95 (Lac de parchet 2K PU 95)

- > Continut ridicat de parti solide
- > Pentru solicitari ridicate
- > Fara formaldehida



Descriere produs

Lac de sigilare, bicomponent, pe baza de rasini poliuretanic superioare, cu miros redus, fara formaldehida, cu prelucrare usoara.

La interior pentru sigilarea pardoselilor din parchet, recomandat in special pentru suprafetele supuse la solicitari foarte ridicate, in spatii precum trepte de scara, pardoseli in scoli, sali multifunctionale etc.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
BLE		63

Depozitare:

La loc ferit de inghet, uscat si racoros, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn: 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Spaclu, rola trafalet. Pentru curatare se recomanda Solutia de curatare Murexin Pinselreiniger PR 15.

Prelucrare:

Inainte de utilizare se agita continutul componentei A, se adauga intaritorul in raport 1:1 peste componenta A si se malaxeaza. Lacul poate fi aplicat pe suport cu rola sau cu spaclu. Cele mai bune rezultate se obtin atunci cand se realizeaza o slefuire intermediara inainte de ultima sigilare. Alaturat gasiti sistemele de lacuri recomandate in practica. Pentru a se evita riscul uscarii excesive a lemnului trebuie mentinuta umiditatea lemnului prin mijloace corespunzatoare, respectiv pastrarea constanta a umiditatii aerului. O scadere considerabila a umiditatii lemnului de pardoseala sub normele specifice aplicarii poate duce la formarea de rosturi in pardoseala. De aceea in cazul pardoselilor suspendate (pardoseala suprainsalata) si in cazul montarii dusumelilor noi recomandam ca pentru sigilare sa se utilizeze produsul Murexin Impragniersiegel IS

Tehnica parchetului și lipirii

75.

Tratament ulterior:

Suprafata poate fi supusa la solicitari complete dupa 10 zile. Intretinerea initiala a suprafetei se poate face cel mai devreme dupa primele 2-3 zile, dar totusi cu precautie, inainte de transportul si fixarea mobilierului si a altor parti grele. Suprafata va fi protejata corespunzator! Produsele potrivite pentru intretinere si pentru asigurarea unei durate mai lungi de viata, se regasesc in sortimentele Murexin pentru curatare si intretinere. Indicatii: Mentinerea aspectului si calitatii suprafetelor conf. DIN 18356 este garantata numai cu utilizarea produselor de intretinere recomandate de producator!

Date tehnice

Consum

Consum/Acoperire per l:

cca. 10 - 12 m² (cu rola)

cca. 30 - 35 m² (cu spaclul)

Raport de amestecare
supraacoperire, posibilitate de
prelucrare a acoperirii

Comp. A : Comp. B = 1 : 1
dupa cca. 3 - 4 ore

Timp de intarire
Temperatura de lucru, a mediului
si de intarire

dupa cca. 36 ore
min. +15°C

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Recomandat pe:

Pardoseli din lemn slefuite fin

Parchet din lemn brut

Parchet prefabricat

Recomandat conditionat :

pe lemn de esenta moale din cauza efectului de intensificare galben-rosiatic (mostra), stejar afumat.

Deoarece de regula produsele poliuretanicе au ca efect incleierea laterala a lamelor, indeosebi in cazul lipirilor la care apar forte de forfecare la nivelul rosturilor (pavele din lemn, dusumele, pardoseli tehnice suspendate) in combinatie cu pardoselile incalzite, in astfel de situatii nu recomandam utilizarea Lacului 2K PU 95.

Inainte de sigilarea parchetului din lemn exotic se recomanda tratarea suprafetei cu Grundul universal Murexin LV 45.

Stratul suport trebuie să fie lipsit de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, silicon, agenți de decofrare, resturi de ceară. De asemenea se vor respecta normele specifice de prelucrare și fisele tehnice.

Pentru un sistem perfect

Produse de sistem:

Aqua Holzkittlösung AV 10, Holzkittlösung LV 15, Universalgrundierung LV 45, Aqua Parkett Grundreiniger AP 10, Aqua Parkett Vollpflege AP 20, Aqua Parkett Polish LP 35, Fugenmasse Parkett FP 100

Descriere:

Aqua Holzkittlösung AV 10 pentru chituiră ecologică a rosturilor la parchetul nou montat.

Holzkittlösung LV 15 pentru chituiră a rosturilor de parchet la renovări.

Universalgrundierung LV 45 ca grund pe baza de solvenți, pentru intensificarea texturii lemnului, pentru esențele de lemn dificile (inclusiv molid) și ca grund pentru Lacul Systemlack 2K PU 95 .

Aqua Parkett Grundreiniger AP 10 pentru curățarea intensivă a parchetului.

Aqua Parkett Vollpflege AP 20 pentru prima întreținere, sau pentru curățare periodică a parchetului.

Aqua Parkett Polish LP 35 pentru prima întreținere, sau pentru curățare periodică a parchetului.

Fugenmasse Parkett FP 100 produs fără silicon pentru închiderea rosturilor late.

Indicații de produs și de prelucrare

Toate valorile au fost obținute în condiții de temperatură 20°C și umiditate relativă 65%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată întârzie uscarea, temperaturile ridicate și aerul uscat accelerează uscarea.

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întotdeauna.
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.