

Strat de armare NV 110

(Strat de armare NV 110)



- > Strat special de armare
- > Conceput pt. Hidroizolatie speciala WD-1K
- > Pentru realizarea hidroizolatie armate
- > Disponibil in diferite latimi
- > Elemente de dimensiuni prestabilite, in sistem

Descriere produs

Stratul de armare NV 110 are densitatea specifica de 110 g/m² si a fost conceput pentru Hidroizolatie speciala WD-1K.

Cu ajutorul acestuia se obtine o hidroizolatie armata cu o grosime de strat controlata si cu capacitate de preluare a fisurilor. Procedeu special de fabricatie al stratului de armare NV 110 face posibila patrunderea in intregime a hidroizolatiei WD-1K prin fibrele materialului si astfel se obtine o membrana hidroizolanta ce confera siguranta.

Structura fibrelor stratului de armare asigura o inglobare usoara in materialul de hidroizolare WD-1K, fara falturi si fara sa formeze goluri de aer sub stratul de armare.

20,0 cm x 50 m
27,5 cm x 50 m
35,0 cm x 50 m
55,0 cm x 50 m
70,0 cm x 50 m
90,0 cm x 50 m

Strat de armare colturi interioare NV 110 15 x 8 x 15 cm (20 buc. per cutie)

Strat de armare colturi exterioare 8,5 x 8 x 8,5 cm

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
ROL		18
ROL		36
ROL		54
BUC.	20	5.000
ROL		50

Depozitare:

Se depoziteaza la loc uscat si racoros, fara praf.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Benzile NV 110 se vor taia în mod ideal cu o foarfeca.

Prelucrare:

Dupa aplicarea Hidroizolatatie speciale WD-1K, în stratul proaspăt se întinde Stratul de armare NV 110, se va avea în vedere să nu se formeze falturi sau goluri de aer.

În stare încă proaspătă, peste Stratul de armare NV 110 se aplică un nou strat de Hidroizolatatie specială WD-1K, astfel încât să fie acoperit în întregime și să nu mai fie vizibil .

Date tehnice

Culoare	alba
masa pe suprafață	110 g/m ²
Grosime strat	0,55 mm

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.

Recomandări cu privire la mediu:

- Idem Hidroizolatatie specială WD-1K
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor

noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.