

Spezial Haftbettklebstoff LF 300

Adeziv special pentru covoare PVC și textile LF 300

- > Aderență ridicată
- > Pentru lipirea peste covoare vechi
- > Lipire pe suprafețe cu finisaje vechi
- > Rosturi elastice
- > Fără solvenți



Descriere produs

Adeziv superior în dispersie, fără solvenți, cu miros redus și aderență inițială ridicată. Recomandat exclusiv pentru utilizare în interior, pentru lipirea pardoselilor elastice și textile, precum: PVC și CV sub formă de benzi și plăci, tapet PVC, pardoseli din PVC cu spumă PU și plăci flexibile, precum și pardoseli textile cu suport din latex, PVC sau spumă PU.

Recomandat în mod special pentru lipirea pardoselilor elastice pe substraturi neabsorbante (peste covoare vechi). Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Certificat EC1 Plus pentru emisii reduse.

Prelucrare și punere în operă

Unealtă recomandată: Spaclu zimțat A 1, A 2, B 1.

Aplicare

Adezivul se aplică pe întreaga suprafață a substratului cu un șpaclu (gletieră) zimțată adecvată. Dimensiunea zimților se alege în funcție de tipul covorului și de spatele acestuia. Este recomandată aplicarea adezivului pe suprafețe mici pentru a preveni pierderile de adeziv.

Utilizare ca adeziv în pat umed: pe substraturile absorbante, covoarele tip dale-plăci, se montează imediat după aplicarea adezivului, iar covoarele tip rolă, se montează după un timp de aerisire de 10–20 de minute.

În cazul montării tapetului PVC, utilizarea amorsei Tiefengrund D7 este obligatorie, înainte de aplicarea adezivului. După uscarea completă a amorsei, adezivul se aplică pe perete fie cu un șpaclu zimțat (tip A2), fie cu o rolă din microfibră. Tapetul se montează după un timp de aerisire de 10–20 de minute, în funcție de condițiile ambientale.

Utilizare ca adeziv în pat polimerizat: Pentru substraturile cu absorbție redusă sau neabsorbante, se lasă un timp de aerisire în funcție de temperatura din încăpere, între 30-40 de minute, până când adezivul devine transparent. Timpul de așteptare și cel deschis pot varia semnificativ în funcție de temperatura ambientală, umiditatea relativă și capacitatea de absorbție a suportului. Montați pardoseala cât timp adezivul este aderent și receptiv.

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Imediat după lipire, presați suprafața covorului de pardoseală (în adeziv) utilizând un paralelipiped de presare (din plută) și/sau o rolă de presare, pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un transfer uniform al adezivului.

Frezarea și sudarea îmbinărilor se vor face cel mai devreme după 24 de ore, pentru a permite adezivului să dezvolte o aderență bună, după care se repetă operația de netezire. Covoarele ce urmează a fi supuse solicitării scaunelor cu roțile vor fi date în folosință la 72 de ore după lipire. Produsele de finisare (covoarele) trebuie desfăcute cu câteva ore înainte de montaj pentru a se aclimatiza și a elimina tensiunile cauzate de ambalare.

Lipirea tapetului

Date tehnice

Densitate	1,25 g/cm ³
Culoare	bej
Consum	200 - 400 g/m ² , în funcție de substrat și de spatele covorului. cca. 250-300 g/m ² (pentru montarea tapetului PVC)
Timpt de aerisire	10 - 40 min.
Timpt de aplicare	1 - 2 ore
Rezistența finală	după cca. 72 ore.
Apt pentru trafic pietonal ușor:	după 24 ore
Temperatura de aplicare:	min.+5°C- +30°C
Temperatura optimă de lucru:	+15°C și +25°C

**În funcție de temperatura, umiditatea aerului și a substratului, și de grosimea stratului, valorile pot suferi modificări.*

Strat suport

Suporturi absorbante, șapă autonivelantă: Curățați uneltele și echipamentele cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice urmă de adeziv de pe suprafața pardoselii cu o cârpă umedă.

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Recomandări pentru pregătirea stratului suport:

Eventualele fisuri sau imperfecțiuni trebuie remediate în prealabil.

În cazul suporturilor care nu sunt suficient de netede sau care necesită nivelare pentru montarea pardoselii prin lipire, se recomandă amorsarea și turnarea unei șape autonivelante Murexin.

Amorsarea reduce absorbția excesivă a adezivului în substrat, oferind un timp de lucru bun și o aderență puternică a adezivului.

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
12kg	galeată

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.

