


Tehnologia instalării pardoselilor calde

Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74 Adeziv special pentru linoleum și mochete DK 74



- > adeziv universal
- > conținut redus de apă
- > utilizare economică
- > stabilitate dimensională ridicată

Descriere produs

Adeziv special pe bază de dispersie, de înaltă calitate, cu emisii foarte reduse, întărire rapidă și stabilitate dimensională ridicată. Utilizare în interior, pentru lipirea mochetelor textile cu suport de iută sau sintetic, precum și cu suport din spumă de latex, suport latexat, covoare din fetru, linoleum și linoleum din plută. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Certificat EC1 Plus.

Prelucrare

Unelte recomandate: Șpaclu zimțat A 2, B 1, B 2

Aplicare

Adezivul se aplică pe întreaga suprafață a suportului cu șpaclu (gletieră) zimțată adecvată. Lamelele zimțate se aleg în funcție de tipul de lipire și de dosul mochetei. Se aplică mocheta în stratul de adeziv și se netezește întreaga suprafață; după 50-60 de minute se reia operația de netezire. Se va asigura peliculizarea pe întreaga suprafață a dosului mochetei. Etanșarea rosturilor, respectiv sudarea îmbinărilor, se va face după întărirea adezivului. Imediat după lipire, presați suprafața covorului de pardoseală (în adeziv) utilizând un paralelipiped de presare (din plută) și/sau o rolă de presare, pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un transfer uniform al adezivului.

Frezarea și sudarea îmbinărilor se vor face cel mai devreme după 24 de ore, pentru a permite adezivului să dezvolte o aderență bună, după care se repetă operația de netezire. Covoarele ce urmează a fi supuse solicitării scaunelor cu roțile vor fi date în folosință la 72 de ore după lipire. Produsele de finisare trebuie desfăcute cu câteva ore înainte de montaj pentru a se aclimatiza și a elimina tensiunile cauzate de ambalare.

Tipul covorului & șpaclu zimțat:

Linoleum și linoleum cu plută: B1 sau B2

Mochetă textilă cu dos neted: A2

Mochetă textilă cu dos reliefat sau din latex: A2 sau B1

Mochetă textilă dublată cu dos de iută, dos sintetic, din pâslă și țesut: B1

Date tehnice

Natura chimică:

Densitate:

Valoare Ph:

dispersie

1,40 g/cm³

7,7 (la 20°C)

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Culoare:	crem
Consum:	350 - 550 g/m ² în funcție de suport și de dosul covorului
Timp de aplicare:	cca. 15 min.
Rezistența finală:	după cca. 72 ore
Temperatura de aplicare:	minim +5°C- +30°C
Temperatura optimă de lucru:	+15°C și +25°C

**În funcție de temperatura, umiditatea aerului și a substratului, și de grosimea stratului, valorile pot suferi modificări.*

Strat suport

Suporturi absorbante, șapă autonivelantă

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Recomandări pentru pregătirea stratului suport:

Eventualele fisuri sau imperfecțiuni trebuie remediate în prealabil.

În cazul suporturilor care nu sunt suficient de netede sau care necesită nivelare pentru montarea pardoselii prin lipire, se recomandă amorsarea și turnarea unei șape autonivelante Murexin.

Grosimea minimă a stratului de șapă autonivelantă pentru lipirea pardoselilor este de 2-3 mm, în funcție de planeitatea suprafeței suport.

Se recomandă efectuarea tratamentului preliminar în sistem cu produse Murexin.

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
20kg	galeată

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură/umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.

Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!

Pentru a asigura conservarea caracteristicilor produsului, nu se recomandă amestecarea cu alte produse!

Dozajul de apă sau de diluant se va respecta întocmai.

Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!

Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.

Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.

Numai ambalajele goale pot fi date la reciclare.

Recomandări cu privire la mediu:

Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!

Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.

Umiditatea relativă ideală este între 40% și 60%.

Timpul de așteptare și cel deschis pot varia semnificativ în funcție de temperatura ambientală, umiditatea relativă și capacitatea de absorbție a suportului.

Acești parametri influențează procesele de uscare și întărire ale materialelor.

Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare și se va evita formarea curenților de aer!

Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
Se va depozita în loc inaccesibil copiilor.

Se va evita consumul de alimente, băuturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.

Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape sau în sol.

Recomandări generale:

De principiu, se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.

Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.

Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Se recomandă purtarea de ochelari de protecție.

În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se va consulta medicul.

Protejați-vă mâinile cu mănuși etanșe și robuste.

Purtați pantaloni lungi.

Evitați contactul îndelungat al adezivului cu pielea. Suprafețele afectate se vor curăța imediat cu apă.

Cu cât adezivul stă în contact cu pielea, cu atât pericolul de apariție a leziunilor grave este mai mare.

Copiii nu vor avea acces la suprafețele cu adeziv proaspăt.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.