

Linotex Profi D 494

Adeziv pentru linoleum

Profi D 494

- > Adeziv special pentru linoleum
- > Pe baza de latex, cu conținut redus de apă
- > Dezvoltă rapid rezistențe
- > Rezistență la tracțiune ridicată



Descriere produs

Adeziv superior în dispersie, pe bază de latex, cu emisii extrem de reduse, întărire rapidă, rezistență ridicată la forfecare și rosturi dure cu stabilitate dimensională superioară. Recomandat exclusiv pentru utilizare în interior, pentru lipirea linoleumului sub formă de benzi sau plăci, precum și a covoarelor din plută, textile și fetru, cu dos textil, latex sau din spumă de latex.

Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Poate fi utilizat pentru lipirea directă a covoarelor textile și fetru pe plăcile conglomerate din lemn (OSB). În consultare cu departamentul tehnic, poate fi utilizat și pentru lipirea pardoselilor din PVC (LVT). Certificat EC1 Plus.

Prelucrare

Unelte recomandate: Spaclu zimțat A 2, B 1, B 2.

Aplicare

Adezivul se aplică pe întreaga suprafață a stratului suport cu spaclu zimțat corespunzător. Lamelele se aleg în funcție de tipul de lipire și de dosul covorului. Covoarele cu dos din latex se aplică imediat în patul proaspăt de adeziv și se netezesc. Imediat după lipire, presați suprafața covorului de pardoseală (în adeziv) utilizând o rolă de presare, pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un transfer uniform al adezivului. Zonele dificile, precum capetele de benzi și îmbinările, se netezesc la scurt timp după aplicare. Etanșarea rosturilor și sudarea îmbinărilor se vor face după întărirea adezivului, cel mai devreme după 24 de ore de la lipire, după care se netezește din nou suprafața. Pardoseala poate fi supusă solicitărilor (trafic de scaune cu roțile) după 72 de ore de la montare.

Tipul covorului & Tip de lamelă:

Linoleum și linoleum cu plută: B1 sau B2

Covoare textile cu dos neted: A2

Covoare textile cu dos reliefat sau din latex: A2 sau B1

Covoare textile dublate cu dos de iută, cu dos sintetic, din fetru și țesut: B1

Date tehnice

Natura chimică:	latex
Densitate:	1,28 g/cm ³
Consum:	300 - 500 g/m ² în funcție de suport și de dosul covorului
Timp de aplicare:	20 - 30 min.
Rezistența finală:	după cca. 72 ore
Temperatura de aplicare:	+5°C până la +30°C
Temperatura optimă de lucru:	între +15°C și 25°C.

Strat suport

Suporturi absorbante, șapă autonivelantă, textile, linoleum, plută și cauciuc, și alte materiale.

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Stratul suport se pregătește corespunzător, respectiv amorsare și nivelare. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Înainte de instalare, covorul se aclimatizează la temperatura camerei. Grosimea minimă a șapei autonivelante ca suport pentru covoarele PVC Design și covoarele din cauciuc, în funcție de stratul suport, este de 2-3 mm.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
20kg	Găleată

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccesibil copiilor.
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.

Tehnologia instalării pardoselilor calde

- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.
- Se recomandă purtarea de ochelari de protecție
- În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se va consulta medicul.
- Protejați-vă mainile cu manusi etanșe și robuste.
- Purați pantalonii lungi.
- Evitați contactul îndelungat al adezivului cu pielea. Suprafețele afectate se vor curăța imediat cu apă.
- Cu cât adezivul stă în contact cu pielea, cu atât pericolul de apariție a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafețele cu adeziv proaspăt.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul nostru recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.