

Kautschuk-Klebstoff CR 5

Adeziv pentru covoare din cauciuc CR 5



- > Adeziv special pentru covoare din cauciuc
- > Utilizare economică
- > Stabilitate dimensională bună

Descriere produs

Adeziv special pe bază de dispersie, care dezvoltă rezistențe ridicate într-un timp scurt. Se utilizează doar în spații interioare pentru lipirea covoarelor din cauciuc sintetic sub formă de benzi și/sau dale cu grosimea de până la 3,2 mm, cu dos neted, precum și pentru lipirea covoarelor din poliolefina pe șape autonivelante absorbante. Este compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Certificat EC1 PLUS.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate: Spaclu zimțat: A 1, A 2, B 1

Prelucrare

Adezivul se aplică pe toată suprafața suportului folosind un spaclu zimțat, asigurând o distribuție uniformă. Este recomandată aplicarea adezivului pe suprafețe mici pentru a preveni pierderile de adeziv. Timpul de așteptare de 15-20 minute trebuie respectat pentru a minimiza riscul de baltire. Montați pardoseala cât timp adezivul este aderent și receptiv. Se instalează covorul și imediat după lipire, presați suprafața covorului de pardoseală (în adeziv) utilizând o rolă de presare, pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un transfer uniform al adezivului, repetați operația de netezire după 50-60 de minute pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un contact bun. Se va avea în vedere ca adezivul să peliculizeze pe întreg dosul covorului. Pardoseala este circulabilă după 24 de ore și poate fi supusă solicitărilor după 48 de ore. Etanșarea rosturilor cu cordon de sudură se va face numai după întărirea adezivului, cel mai devreme după 48 de ore.

Date tehnice

Natura chimică:	dispersie
Densitate:	1,33 g/cm ³
Consum:	300 - 400 g/m ² în funcție de stratul suport și de dosul covorului
Timp de aplicare:	15 - 20 min.
Rezistența finală:	după cca. 72 ore
Culoare:	bej deschis
Temperatura de aplicare:	de la +10°C până la +30°C
Temperatura optimă	de la +15°C până la +25°C

**În funcție de temperatura, umiditatea aerului și a substratului, și de grosimea stratului, valorile pot suferi modificări.*

Suporturi recomandate și pregătirea suportului

Suporturi absorbante, șapă autonivelantă.

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Stratul suport se pregătește corespunzător, respectiv amorsare și nivelare. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Înainte de instalare, covorul se aclimatizează la temperatura ambientală. Grosimea minimă a șapei autonivelante este de 2-3 mm, pentru utilizare ca suport pentru covoarele PVC Design și covoarele din cauciuc. Se acordă un timp suficient de uscare amorselor și șapelor autonivelante. În ceea ce privește uscarea șapei, se vor lua în considerare condițiile climatice, precum și amorsele cu efect de barieră. Înainte de instalarea covoarelor, suprafața șapei autonivelante se va șlefui pentru asigurarea unui grad de absorbție uniform. Covorul proaspăt instalat se va proteja împotriva încărcărilor punctiforme, precum presiunea cauzată de genunchi. Se vor folosi plăci de distribuție a încărcărilor.

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
14 kg	galeată

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccesibil copiilor.
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.
- Se recomandă purtarea de ochelari de protecție
- În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apa din abundență și se va consulta medicul.
- Protejați-vă mainile cu manusi etanșe și robuste.
- Purați pantalonii lungi.
- Evitați contactul îndelungat al adezivului cu pielea. Suprafețele afectate se vor curăța imediat cu apă..
- Cu cât adezivul adezivul stă în contact cu pielea, cu atât pericolul de apariție a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafețele cu adeziv proaspăt.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.