

Aqua Parkettsiegel PU 80

Lac pentru parchet PU 80

- > Clasa de solicitare C
- > Capacitate ridicată de acoperire
- > Prelucrare extrem de ușoară
- > Disponibil cu aspect lucios sau semimat/satinat



Descriere produs

Lac pentru parchet, pe bază de apă, cu rășini poliuretan-acrilice de înaltă calitate, caracterizat prin proprietăți excelente de aplicare. Clasa de solicitare C. Formează un strat compact, cu rezistență mecanică și chimică foarte bună. Recomandat pentru utilizare în interior, la sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate: rolă cu microfibre și spatulă inoxidabilă cu aripă. Uneltele se curăță imediat după utilizare, cu apă curată.

Aplicare

Înainte de utilizare, conținutul se agită bine. Aplicarea lacului pe stratul suport se realizează cu rola sau cu spatula. Se recomandă utilizarea Sitei Profi Murexin pentru lacuri la fiecare etapă de aplicare.

Înainte de aplicarea ultimului strat de lac, se recomandă efectuarea unei șlefuii intermediare cu mașină de șlefuit cu disc și plasă abrazivă de granulație 120–150.

Pentru a preveni uscarea excesivă a lemnului, trebuie luate măsuri de menținere constantă a umidității acestuia (de exemplu, prin utilizarea umidificatoarelor de aer).

Montatorii trebuie să țină seama de posibilele variații de umiditate și să aleagă soluția tehnică adecvată. Se va acorda o atenție deosebită în special pardoselilor din parchet montate pe grinzi din lemn (pardoseli flotante) și pardoselilor de tip dușumea.

O scădere semnificativă a umidității lemnului sub valorile recomandate la montaj poate duce la formarea de rosturi în pardoseală.

Prin utilizarea produselor Aqua Spezialgrund AV 20 sau Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50, se obține reducerea efectului de lipire laterală între lamele, care poate apărea ca urmare a uscării lemnului.

Tratament ulterior: suprafața poate fi supusă solicitărilor complete după aproximativ 10 zile.

Prima întreținere a suprafeței se poate efectua cu precauție după 2–3 zile, cu precauție, înainte de mutarea mobilierului sau a altor corpuri grele, care trebuie așezate numai după protejarea adecvată a pardoselii.

Pentru o durată de viață îndelungată și menținerea aspectului estetic al finisajului, se recomandă utilizarea gamei de produse Murexin pentru curățare și întreținere.

Date tehnice

Natura chimică:	rășini poliuretan-acrilice
Consum:	1 bidon de 10 litri acoperă cca. 42 m ² (în 2 straturi)
Grosime strat:	
• 2 straturi aplicate cu rola	grosime totală cca. 80 μm
• 3 straturi aplicate cu rola	grosime totală cca. 120 μm
Aplicare strat următor:	după 4 - 5 ore
Grad de strălucire:	lucios cca. 90 (60°)
	semimat/satinat cca. 45 (60°)
Rezistențe finale:	după 8 - 10 zile
Temperatura de lucru, a mediului și de întărire:	minimum +15°C
Clasa de solicitări (ÖNORM C 2354):	C

Certificări

ÖNORM C 2354 – Lacuri pentru parchet. Cerințe și metode de testare.

Strat suport

Suport recomandat pardoseli din lemn șlefuite fin, parchet din lemn brut, parchet prefabricat șlefuit.

Nu se recomandă aplicarea pe pavele din lemn, pardoseli flotante și dușumele.

Pregătirea suportului

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și lipsit de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, silicon, agenți de decofrare sau resturi de ceară. Se vor respecta normele specifice de prelucrare și indicațiile din fișele tehnice aferente.

Pardoseala se șlefuieste fin cu hârtie abrazivă de granulație aproximativ 100–120, iar praful rezultat se îndepărtează prin aspirare.

Depozitare

12 luni de la data producției, dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi cuprinse între +5 °C și 30 °C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de căldură și de expunerea directă la razele solare.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Palet[buc]
10 l	42
5 l	96

Pentru un sistem perfect

- Holzkittlösung AV 5 – pentru chituirea elastică de durată a rosturilor de până la 5 mm.
- Aqua Holzkittlösung AV 10 – pentru chituirea ecologică, fără solvenți, a pardoselilor din lemn.

- Holzkittlösung LV 15 – pentru chituirea cu conținut de solvenți, destinată lucrărilor de renovare și esențelor de lemn dificile.
- Aqua Spezialgrund AV 20 – pentru grunduirea ecologică, fără solvenți, a esențelor locale de lemn de foioase.
- Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 – pentru grunduirea , fără solvenți, a tuturor esențelor de lemn exotic (cu excepția laricelui).
- Universalgrundierung LV 45 – grund cu conținut de solvenți, pentru intensificarea nuanței lemnului și grunduire a esențelor dificile (inclusiv larice); utilizabil și ca grund pentru lacul Systemlack 2K PU 95.
- Aqua Parkett Grundreiniger AP 10 – pentru curățarea profundă și energică a pardoselilor din parchet.
- Aqua Parkett Vollpflege AP 20 – pentru întreținerea inițială și periodică completă a pardoselilor din parchet.
- Sportboden Vollpflege AP 30 – pentru întreținerea inițială și periodică a pardoselilor sportive, cu efect antialunecare.
- Parkett Polish LP 35 – pentru întreținerea inițială și periodică, precum și pentru revigorarea suprafețelor mate de parchet.
- Fugenmasse Parkett FP 100 – produs fără silicon, pentru închiderea rosturilor late.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură și umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele trebuie acclimatizate.
- Pentru a asigura păstrarea caracteristicilor produsului, nu se recomandă amestecarea acestuia cu alte materiale.
- Dozajul de apă sau de diluant trebuie respectat întocmai.
- Produsele colorate trebuie verificate înainte de utilizare, în ceea ce privește acuratețea tonului de culoare.
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi mai mici de +5°C.
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este cuprinsă între +15°C și +25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% și 60%.
- Umiditatea ridicată a aerului și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, iar umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează procesul de întărire.
- Pe durata reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, evitându-se formarea curenților de aer.
- Pe perioada uscării, suprafața trebuie protejată de raze directe ale soarelui, de vânt și de alți factori climatici.
- Elementele de construcție adiacente trebuie protejate corespunzător.

Recomandări generale:

- Ca regulă generală, se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă înainte de aplicarea propriu-zisă.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente din sistemul utilizat.
- Pentru lucrările ulterioare de reparații, se va păstra un produs din aceeași sarjă, pentru a asigura compatibilitatea și uniformitatea culorii.

Specificațiile prezentate reprezintă valori medii determinate în condiții de laborator.

Deoarece la fabricarea produsului se utilizează materii prime naturale, valorile indicate pot varia ușor, fără a influența însă caracteristicile esențiale ale produsului.

Indicații de siguranță

Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.ro.