


Primer PU 150

Amorsă poliuretanică

PU 150

- > Aderență ridicată
- > Gata de utilizare
- > Egalizează gradul de absorbție



Descriere produs

Amorsă poliuretanică monocomponentă, cu emisii reduse, destinată îmbunătățirii aderenței etanșanților poliuretani la flancurile rosturilor și reglării capacității de absorbție a stratului suport. Formula sa pătrunde în profunzimea porilor, formând un strat de legătură eficient între suport și produsul hidroizolant, ceea ce asigură aderență optimă și durabilitate sporită a lucrării. Produsul se utilizează ca promotor de aderență pe suporturi absorbante și neabsorbante, la interior și exterior, înainte de aplicarea maselor de etanșare pe bază de poliuretan sau silicon.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate: pensulă, trafalet, lavete fără fibre.

Aplicare:

Pe suprafețele neabsorbante, amorsa se aplică prin ștergere cu o lavetă îmbibată în material. Se vor utiliza lavete care nu lasă scame, iar cele murdare se vor înlocui de câte ori este necesar.

Pe suprafețele absorbante, amorsa se aplică uniform cu pensula sau trafaletul, astfel încât să rezulte un strat vizibil și continuu. Se va evita scurgerea amorsei pe suprafețe, pentru a preveni apariția petelor.

În cazul aplicării pe substraturi sensibile (ex. marmură), se recomandă efectuarea unui test preliminar de compatibilitate cu amorsa, într-o zonă mai puțin vizibilă.

După întărirea amorsei poliuretănice, se poate trece la aplicarea masei de etanșare, conform instrucțiunilor de utilizare. Respectarea intervalului de întărire este esențial pentru asigurarea unei aderențe optime și pentru obținerea performanței finale a sistemului de etanșare.

Tratament ulterior: se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea prafului și a murdăriei în stratul suport.

Date tehnice

Baza chimică:	poliuretan
Densitate:	cca. 1,0 g/cm ³
Vâscozitate:	cca. 50 mPa*s
Consum:	1l acoperă cca. 150 m liniari de rost (în funcție de tipul stratului suport)
Timp de aerisire:	minim 30 minute; maxim 8 ore

Strat suport

Primer PU 150 poate fi aplicat pe suporturile absorbante și neabsorbante, uzuale în construcții.

Stratul suport trebuie să fie portant, stabil și curat, fără urme de decofrol, grasime, substanțe de separare, pământ, apă stagnantă sau denivelări (muchii, coame).

Defectele minore, precum adâncituri, pori, rosturi superficiale în zidărie, goluri de mortar sau cuiburi de pietriș cu adâncime de până la 5 mm, se corectează prin șpăcluire cu mortar fin.

Defectele mai adânci, cum ar fi găurile mari, zonele cu segregări (unde betonul nu s-a compactat corect), fisurile structurale sau marginile neregulate, trebuie reparate cu mortar de reprofilare adecvat.

Deoarece materialul formează o peliculă transparentă în special pe substraturi absorbante, se recomandă protejarea marginilor rosturilor cu bandă adezivă, pentru a preveni apariția petelor.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare	Palet
1l	6/cutie	378 buc

Depozitare

24 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură/umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului, nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se va respecta întocmai.
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași șarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și +25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% și 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, respectiv umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu, se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare, se va păstra un produs din cadrul aceleiași șarje.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, curățare, măsuri corespunzătoare și tratare ca deșeu se vor extrage din fișa de securitate. Limitarea și monitorizarea expunerii

Echipamente de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și nutrețurilor.
- Îmbrăcămintea care a intrat în contact cu materialul va fi schimbată.
- Înainte de pauză și la terminarea lucrului se vor spăla mâinile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Tehnologia hidroizolațiilor în construcții

Protecția respirației:

- Nu este necesară.
- Protecția mâinilor:
- Mănuși din cauciuc sintetic.
- Materialul din care sunt fabricate mănușile:
- Alegerea mănușilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci și în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.
- Durata de utilizare a mănușilor:
- Durata de viață a mănușilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Protecția ochilor:

- Ochelari de protecție cu închidere etanșă.

Protecția corpului:

- Se va purta îmbrăcăminte de protecție.

Indicații de siguranță

Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, curățare, măsuri corespunzătoare, tratare ca deșeu se vor extrage din fișa de securitate.

Limitarea și monitorizarea expunerii

Echipamente de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și nutrienților.
- Îmbrăcăminte care a intrat în contact cu materialul va fi schimbată.
- Înainte de pauza și la terminarea lucrului se vor spăla mâinile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Protecția respirației: nu este necesară

Protecția mâinilor: mănuși din cauciuc sintetic

Materialul din care sunt fabricate mănușile

- Alegerea mănușilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.

Durata de utilizare a mănușilor

- Durata de viață a mănușilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Protecția ochilor: ochelari de protecție cu închidere etanșă.

Protecția corpului: se va purta îmbrăcăminte de protecție.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.