

Tehnologia instalării pardoselilor calde

KONTAKTKLEBSTOFF REXOPREN KK 346 Adeziv de contact REXOPREN KK 346

- > Domeniu larg de aplicare
- > Rezistență ridicată la temperaturi înalte
- > Compatibil cu încălzirea prin pardoseală



Descriere produs

Adeziv de contact pe bază solvent, pentru acoperitori de pardoseli și pereți, utilizare la interior și exterior, pentru lipirea profilelor din PVC, a suprafețelor din cauciuc sau plută pe plăci, a plăcilor din plastic de toate tipurile, a plintelor și a canturilor. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală, rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Se utilizează numai în zone bine ventilate.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate: șpaclu cu zimți și pensulă.

Amestecare

Agitați energic bidonul înainte de utilizare.

Aplicare

Adezivul trebuie aplicat pe ambele suprafețe (strat suport și materialul ce urmează a fi montat), pe întreaga suprafață, folosind o spatulă cu zimți sau o pensulă. Lăsați adezivul să se polimerizeze până când pelicula formată se simte doar ușor lipicioasă la testul cu degetul (la atingerea cu degetul să se creeze fir continuu de adeziv). La îmbinarea celor două materiale, asigurați-vă că acestea sunt poziționate corect, deoarece o corecție ulterioară nu mai este posibilă. Lipirea prin contact se realizează prin presarea fermă a celor două filme de adeziv, prin presarea cu ajutorul unei role presoare pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un contact bun. Repetați operația de roluire după 30 de minute, pentru a asigura un contact bun între cele două suprafețe.

Adezivul nu trebuie depozitat la temperaturi sub -5°C sau +30°C. În cazul depozitării sub -5°C, adezivul se îngroașă (îi crește vâscozitatea). Acesta trebuie adus la o temperatură de aplicare de +18°C - 20°C, folosind căldură indirectă (nu puneți flacăra pe ambalaj), se recomandă aclimatizarea la temperatura camerei.

Date tehnice

Natura chimică:	adeziv de contact pe bază de solvenți
Densitate:	0,9 g/cm ³
Culoare:	maron deschis
Consum:	150 - 300 g/m ² la aplicare pe ambele suprafețe (suport și material)
Timp de aerisire:	10 - 30 Min.
Temperatura de lucru:	+5°C - +30°C

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Temperatura optimă de lucru:

+16°C - +22°C

Timp de lipire prin contact:

cca. 60 min.

Strat suport

Suprafețe absorbante, gletuite, materiale minerale, produse din lemn și metal. Nu este recomandat pentru suprafețele sensibile la solvenți.

Suprafețele trebuie să fie curate, solide, uscate și lipsite de impurități care ar putea afecta aderența, de exemplu, praf, grăsime, vopsea, tencuială, lac, adezivi sensibili la apă etc. Suprafața trebuie să fie pregătită conform normelor ÖNORM, dacă este necesar, prin aplicarea de amorsă, șape autonivelante sau glet. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Materialul de acoperire ce urmează a fi aplicat trebuie să fie aclimatizat la temperatura camerei (ideal: +16°C până la +22°C).

Amorsă pentru suprafețe foarte absorbante: Murexin KONTAKTKLEBSTOFF diluat cu Murexin VERDÜNNUNG KK 350.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare	Palet
10kg	Bidon metalic	42 buc
4.5kg	Bidon metalic	84 buc
0.7kg	Bidon metalic	420 buc

Depozitare

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Indicații privind materialele:

În cazul prelucrării în afara intervalului ideal de temperatură și/sau umiditate, proprietățile materialului se pot modifica semnificativ.

Temperați materialele corespunzător înainte de prelucrare!

Pentru a menține proprietățile produsului, nu trebuie adăugate materiale străine!

Respectați cu strictețe cantitățile de apă adăugate sau indicațiile de diluare!

Formarea nuanței este influențată semnificativ de condițiile de mediu.

Indicații privind mediul:

Nu prelucrați la temperaturi ale produsului sub +15°C!

Intervalul ideal de temperatură pentru material, substrat și aer este între +15°C și +25°C.

Intervalul ideal de umiditate relativă a aerului este între 40% și 60%.

Umiditatea ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie uscarea, întărirea și solidificarea, în timp ce umiditatea scăzută și/sau temperaturile ridicate le accelerează.

Asigurați o ventilație adecvată în timpul fazelor de uscare, reacție și întărire; evitați curenții de aer!

Protejați de expunerea directă la soare, vânt și intemperii!

Protejați componentele adiacente!

Sfaturi:

Recomandăm în general să realizați o suprafață de probă sau să efectuați un test preliminar.

Respectați fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN utilizate în sistem.

Pentru lucrările de reparații, păstrați un produs original nealterat din lotul respectiv.

Indicațiile noastre sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Datorită utilizării materiilor prime naturale, valorile indicate pot varia ușor de la o livrare la alta, fără a afecta adecvarea produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în

Tehnologia instalării pardoselilor calde

caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.ro.