

ROSTSTOPP FERABRIN FE 100

- > Eficiență ridicată de protecție împotriva coroziunii
- > Pentru strat de bază și strat final
- > Rezistent la intemperii



Descriere produs

ROSTSTOPP FERABRIN FE 100 este o vopsea antirugină satinată 3-în-1 fără plumb este un produs inovator care combină grundul, protecția împotriva ruginii și stratul superior într-o singură formulă. Aceasta oferă o eficiență ridicată împotriva ruginii, nu picură, este rezistentă la intemperii și ușor de aplicat. Este ideală pentru aplicarea într-un singur strat pe suprafețe din fier, aluminiu și zinc, fie ele proaspete sau intemperizate, cum ar fi jgheaburi, uși de garaj și acoperișuri metalice. Pentru cele mai bune rezultate, evitați diluarea vopselei în timpul aplicării.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate: trafalet, pensulă. Curățați uneltele după utilizare cu diluant Nitro (Nitroverdünnung Oxylin AF 200).

Aplicare:

Produsul trebuie agitat bine înainte de utilizare. ROSTSTOPP FERABRIN FE 100 se aplică prin pensulare sau roluire.

Atenție: Temperatura optimă de procesare: +15 - +25°C. Umiditatea optimă: 40 - 60%. Temperaturile mai scăzute și umiditatea mai mare prelungesc timpul de uscare, în timp ce temperaturile mai ridicate și umiditatea mai scăzută reduc timpul de uscare și modifică proprietățile materialului! În timpul uscării, temperatura suprafeței și a materialului trebuie să fie peste +5°C. Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui. Protejați corespunzător părțile adiacente ale clădirii.

Date tehnice

Densitate:	ca. 1,30 g/cm ³
Culoare:	oxydrot, resedagrün, silbergrau, anthrazitgrau, sepiabraun, weiß
Consum:	100 - 150 ml/m ² .
Timp de uscare:	Produsul devine rezistent la atingere după aproximativ 2 - 4 ore și se usucă complet după aproximativ 18 - 24 ore.
Culoare:	oxydrot, resedagrün, silbergrau, anthrazitgrau, sepiabraun, weiß
Consum:	100 - 150 ml/m ² .
Diluare:	produsul nu se diluează
Timp de uscare:	produsul devine rezistent la atingere după aproximativ 2 - 4 ore și se usucă complet după 18 - 24 ore.
Punct de aprindere:	41°C

53350, ROSTSTOPP FERABRIN FE 100

Suporturi recomandate și pregătirea suportului

Suprafețele adecvate includ lemnul grunduit sau lăcuit anterior, lemn și materialele din lemn, elementele din lemn stabile dimensional, fier, fier grunduit, metalele neferoase, zinc, oțel, cupru, PVC-ul dur, radiatoare grunduite și conductele sistemelor de încălzire cu apă caldă.

Suprafața trebuie să fie: uscată, fără îngheț, solidă, stabilă, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, agenți de separare și părți desprinse.

Pentru suprafețele metalice: Rugina și resturile de vopsea desprinse trebuie îndepărtate corespunzător înainte de aplicare.

Pentru suprafețele din lemn: Resturile de vopsea desprinse trebuie îndepărtate mecanic, iar suprafețele din lemn gri și intemperizate trebuie tratate până la obținerea unui substrat de lemn solid.

Depozitare:

36 de luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Instrucțiuni privind materialul:

La prelucrarea în afara zonei ideale de temperatură și/sau umiditate a aerului, proprietățile materialului se pot schimba semnificativ.

Temperați materialele corespunzător înainte de prelucrare!

Pentru a menține proprietățile produselor, nu este permisă amestecarea cu alte materiale!

Condițiile de mediu influențează semnificativ pregătirea nuanței de culoare.

Materialul amestecat, care începe deja să se întărească, nu trebuie diluat sau amestecat cu material proaspăt!

Instrucțiuni pentru mediu:

Nu prelucrați la temperaturi sub +5 °C!

Zona ideală de temperatură pentru material, substrat și aer este între +15 °C și +25 °C.

Zona ideală de umiditate a aerului este între 40% și 60% umiditate relativă.

Umiditatea mai mare a aerului și/sau temperaturile mai scăzute încetinesc, umiditatea mai scăzută a aerului și/sau temperaturile mai ridicate accelerează uscarea, legarea și întărirea.

Asigurați o ventilație adecvată în timpul fazei de uscare, reactivitate și întărire; evitați curenții de aer!

Protejați de lumina directă a soarelui, vânt și intemperii!

Protejați componentele adiacente!

Sfaturi:

În principiu, recomandăm să testați mai întâi produsul pe o suprafață de probă sau cu un test mic.

Respectați fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN utilizate în sistem.

Pentru lucrările de reparație, păstrați un produs original nealterat din seria respectivă.

În cazul șapelor încălzite, procesul de încălzire conform normelor trebuie efectuat înainte de instalare.

În timpul prelucrării și întăririi, încălzirea prin pardoseală nu trebuie să fie pornită.

Datele noastre sunt valori medii determinate în condiții de laborator. Datorită utilizării materiilor prime naturale, valorile indicate ale livrărilor individuale pot varia ușor, fără a afecta adecvarea produselor.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a

53350, ROSTSTOPP FERABRIN FE 100

Tehnologia vopsitoriilor și a finisajelor

renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.