


KEMABAND M 35

Manșetă de etanșare pentru treceri de țevi/conducte pardoseală



- > Elastică
- > Rezistentă la alcalii, acizi și saruri, fără PVC
- > Pentru interior și exterior
- > Nu este adecvată în cazul presiunii negative a apei

Descriere produs

Manșeta de etanșare permanent elastică, realizată din nitril-butadienă (NBR) pe suport nețesut, cu o zonă centrală din cauciuc foarte elastic. Este impermeabilă și elastică inclusiv la temperaturi scăzute.

Produsul este destinat etanșării străpungerilor de instalații pe suprafețe de pardoseală, precum ștuțuri, țevi de scurgere, sifoane de pardoseală și alte treceri similare prin stratul de hidroizolație, sub placările ceramice.

Se montează prin înglobare în primul strat proaspăt de masă hidroizolantă, urmând ca, după uscarea acestuia, să fie acoperit complet cu al doilea strat de hidroizolație.

Prelucrare

Suportul trebuie să fie curat, uscat, stabil, fără praf, grăsimi, uleiuri sau alte substanțe care pot reduce aderența.

Se aplică primul strat de hidroizolație în zona străpungerii de instalație, în jurul ștuțului sau al conductei aferente sifonului ori scurgerii.

KEMABAND M 35 se trage peste ștuțul sau conducta existentă și se poziționează pe pardoseală, direct în stratul proaspăt de hidroizolație.

Manșeta se presează uniform cu mistria sau cu gletiera metalică, astfel încât să fie complet înglobată în masa hidroizolantă și să adere bine la suport. Marginile manșetei se netezesc atent, pentru eliminarea golurilor de aer și pentru obținerea unei etanșări continue în jurul trecerii de conductă.

După uscarea și întărirea suficientă a primului strat, se aplică al doilea strat de hidroizolație, perpendicular pe primul, acoperind complet suprafața manșetei.

După uscarea completă a sistemului de hidroizolație, se poate continua cu aplicarea adezivului și montajul placărilor ceramice.

Recomandat pentru sisteme hidroizolante realizate împreună cu: HIDROSTOP VARIO, HYDROSTOP 1K, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP MEDIUM, HYDRO BASIC 2K, DICHTFOLIE 2K, PROFI DICHTFOLIE PD 1K, FLÜSSIGFOLIE și DUSCHDICHT DU 15, sau alte produse hidroizolante.

Date tehnice

Natura chimică	cauciuc nitril-butadienic
Consum	1 bucată pentru etanșarea străpungerii de instalații pe pardoseală
Dimensiuni	lungime 350 mm, latime 350 mm
Rezistență la temperatură	min./max. -20°C / +90°C
Grosime	1,1 mm
Culoare	Gri

Strat suport

Înainte de aplicarea sistemului hidroizolant, suportul trebuie să fie uscat, solid, stabil, fără îngheț și curățat de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare, particule neaderente sau alte substanțe care pot reduce aderența.

Zonele friabile, instabile sau cu aderență slabă trebuie îndepărtate înainte de aplicarea hidroizolației. Dacă este necesar, suportul se va amorsa cu o amorsă adecvată tipului de suprafață și sistemului hidroizolant utilizat.

Manșeta de etanșare nu se aplică direct pe suportul uscat, ci se înglobează în primul strat proaspăt de hidroizolație, conform instrucțiunilor de aplicare.

Depozitare

36 luni de la data producției, dacă produsul este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat. A se păstra în spații uscate, ferite de îngheț, surse directe de căldură și acțiunea directă a razelor solare.

Pentru un sistem perfect

Descriere

Recomandări cu privire la produs:

- În cazul prelucrării produsului în afara intervalului ideal de temperatură/umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza.
- Pentru a asigura menținerea performanțelor produsului, este interzisă adăugarea altor componente/materii prime în componența produsului, de către utilizatori.
- Dozajul de apă se va respecta întocmai.
- Materialul preparat, care a început să intre în priză, nu se va amesteca cu apă sau cu material proaspăt pentru a fi pus în operă.

Tehnologia placărilor ceramice și a pietrei naturale

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C.
- Temperatura ideală a produsului, a suportului și a aerului este de +15°C până la +25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% și 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, respectiv umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura ventilarea corespunzătoare a încăperii.
- Se va evita formarea curenților de aer
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele solare, de vânt și de alți factori climatici.
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente.

Recomandări generale:

- Recomandăm, în general, să creați o zonă de testare în avans sau să testați folosind teste la scară mică, pentru a verifica compatibilitatea cu suportul.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului. Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, curățare, măsuri corespunzătoare, tratare ca deșeu, se vor extrage din fișa cu date de securitate. Limitări și măsuri pentru evitarea riscului de explozie.

Echipamente de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și a nutrețurilor.
- Îmbrăcămintea care a intrat în contact cu materialul va fi schimbată.
- Înainte de pauză de masă și la terminarea programului de lucru se vor spăla mâinile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Pentru protecția respirației: În cazul condițiilor de aerisire precare, se vor lua măsuri de protecție a respirației, prin utilizarea maștilor de protecție, echipate cu Filtre P2.

Pentru protecția mâinilor: se vor utiliza mănuși. Mănușile trebuie să fie impermeabile și rezistente la contactul cu produsul/materialul preparat.

Materialul din care sunt fabricate mănușile: Se vor utiliza mănuși din material stabil (ex. nitril). Alegerea mănușilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci și în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.

Durata de utilizare a mănușilor: Durata de viață a mănușilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Pentru protecția ochilor: ochelari de protecție de tip vizieră.

Pentru protecția corpului: se vor folosi echipamente de protecție, exemplu salopete.

Indicații de siguranță

Această fișă cu date tehnice, bazată pe o experiență extinsă, are scopul de a oferi consultanță conform celor mai bune cunoștințe disponibile. Informațiile prezentate nu constituie o obligație juridică și nu fundamentează niciun raport contractual sau obligație accesorie a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în conformitate cu Condițiile Generale de Afaceri ale companiei. Aplicarea produselor noastre este permisă numai de către specialiști și/sau persoane cu experiență, care dețin cunoștințe și abilități corespunzătoare în domeniu. Utilizatorul nu este exonerat de responsabilitatea de a solicita clarificări în caz de nelămuriri și de a asigura o aplicare profesională. Se recomandă, în principiu, realizarea prealabilă a unei suprafețe de probă sau efectuarea unor teste pe zone reduse. Este firesc ca nu toate cazurile posibile de aplicare – prezente sau viitoare – și particularitățile acestora să poată fi incluse în mod complet. Au fost omise intenționat specificațiile considerate cunoscute de către specialiști. Respectați întotdeauna normele, directivele și fișele tehnice naționale și europene în vigoare, referitoare la materiale, suporturi de aplicare și sistemele constructive ulterioare. În caz de dificultăți, vă rugăm să le comunicați. Odată cu publicarea unei versiuni noi, prezenta fișă își pierde valabilitatea. Cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice, Fișei de Securitate și a Condițiilor Generale de Afaceri poate fi consultată online la adresa: www.murexin.ro