

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Adeziv Profiflex **KPF 35**

- Adeziv C2TE pentru placări ceramice interioare și exterioare
- Pentru gresie porțelanată și plăci absorbante
- Grosime strat max. 10 mm



MUREXIN. Das hält.

- Agreat în industria alimentară
- Pentru placări ceramice interioare și exterioare
- Grosime strat max. 10 mm



► Caracteristici produs

Mortar adeziv, sub formă de pulbere, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț.

► Utilizare

La interior și exterior, pentru lipirea plăcilor ceramice, a plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată) supuse la solicitări termice și statice ridicate.

► Date tehnice

CONSUM:	cca. 3 kg/m ² , în funcție de formatul plăcilor				
Dinți (mm):	4	6	8	10	rotunzi
Consum cca. (kg/m ²):	1,6	2,0	2,5	3,0	4,5
LUCRABILITATE:	cca. 4 ore				
NECESAR APĂ:	cca. 0,32 l/kg (=32%)				
TIMP DESCHIS:	cca. 30 minute				
GROSIME STRAT MAX.:	10 mm				
LIVRARE:	Sac 25 kg, 48 saci=1200 kg/palet				

CARACTERISTICI TEHNICE FINALE:

ADERENȚA CONF. EN 1348 (N/mm²):	C2
ALUNECARE CONF. EN 1308:	0,1 mm

► Prelucrare

SCULE RECOMANDATE:

Malaxor cu turație redusă, vase de amestecare, mistrie, drișcă cu dinți, burete.

SUPORTUL:

Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile.

Se aplică pe beton, tencuială, șapă, zidărie, beton ușor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, plăci / blocuri din ipsos, șape din ipsos, beton monolit foarte neted, la lipirea placă peste placă, gresie porțelanată, plăci cu absorbție mai mică de 0,5%, pe fațade și pe pardoselile cu sisteme de încălzire înglobate. Se aplică conditionat la bazine de înot și terase.

Nu se utilizează pe suporturi din metal, plastic, suporturi pe bază de ciment care nu și-au consumat contracția.

AMESTECAREA:

În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca. 3 minute, până se obține un amesec omogen, fără aglomerări. Apa de amestecare: cca. 8 litri de apă la 1 sac de 25 kg de Mortar adeziv KPF 35.

APLICAREA:

Se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact, subțire și continuu, apoi pe acesta umed, se aplică cel de al doilea strat cu drișcă cu dinți corespunzători, înclinată la 45-60°. Se montează plăcile în mortarul proaspăt, iar restul de adeziv se îndepartează și plăcile se spală cu buretele cu apă. La exterior, precum și în cazul solicitărilor mecanice mari se folosește procedeul combinat - se aplică adeziv și pe placă. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale, se recomandă efectuarea unei probe de lipire.

PROTECȚIE:

Placajul trebuie protejat contra solicitărilor mecanice, cca. 24 ore.

PENTRU UN SISTEM PERFECT:

Amorse:	Tiefengrund LF 1 (suporturi absorbante) Supergrund D4 (suporturi neabsorbante)
Egalizare:	Ausgleichmörtel AM 20 / AM 50
Sape autonivelante:	ST 25 / NE 30 / FMA 30
Etanșare:	Dichtband DB 70 , Dichtmanschette DZ 35 / DZ 70