

# MUREXIN

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## MUREXIN Adeziv de parchet **X-Bond MS-K530**


- Aderență bună, chiar și fără amorsă
- Elasticitate durabilă cu aderență ridicată
- Fără conținut de apă și solvenți



**Adezivul  
noii  
generații!**

MUREXIN. Das hält.

# Adeziv de parchet X-Bond MS-K530



- Aderență bună, chiar și fără amorsă
- Elasticitate durabilă cu aderență ridicată
- Fără conținut de apă și solvenți

## ► Caracteristici produs

Adeziv superior monocomponent, cu rezistență ridicată la forfecare, realizat pe baza tehnologiei MS, nu conține compuși cu efect de migrare. Are emisii de noxe foarte reduse: EC1/R și miros neutru. Aplicabil pe toate suporturile și pentru toate tipurile de parchet.

## ► Utilizare

Recomandat numai la interior pentru lipirea parchetului lamelar conform DIN EN 13226, a parchetului pe cant conform DIN EN 14761, a parchetului mozaic conform DIN EN 13488 și a parchetului exotic și tip dușumea conform DIN EN 13489, precum și pentru lipirea parchetului dublu sau triplu stratificat (de asemenea parchet masiv). Adezivul este recomandat și pentru pardoselile cu sisteme de încălzire integrate.

## ► Date tehnice

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>CONSUM:</b>             | cca. 0,6 – 0,9 kg/m <sup>2</sup> în funcție de tipul parchetului și de suport |
| <b>GREUTATE SPECIFICĂ:</b> | 1,6 g/cm <sup>3</sup>   |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>REZISTENȚE FINALE:</b>                | după cca. 48 ore          |
| <b>TEMPERATURA IDEALĂ DE PRELUCRARE:</b> | de la +16°C până la +25°C |
| <b>LUCRABILITATE:</b>                    | 30 – 35 minute            |
| <b>LIVRARE:</b>                          | găleată plastic 16 kg     |

## ► Prelucrare

**SCULE RECOMANDATE:** Șpacluri cu dinți B3 sau PK, B5, B17.

**SUPPORTUL:** Suprafața suport trebuie să fie uscată, neînghețată, portantă, să nu prezinte urme de praf, mizerie, uleiuri, grăsimi, substanțe de defecare și trebuie să corespundă normelor tehnice naționale și celor europene, precum și regulilor generale recunoscute din domeniu.

**PREGĂTIRE:** Suportul va fi pregătit conform normelor specifice corespunzătoare, prin aplicarea unei amorse sau mase de șpaclu.

**APLICAREA:** Adezivul se aplică cu șpaclu cu dinți corespunzător, pe întreaga suprafață. Timpul de aplicare a parchetului este de 30 – 35 minute. Parchetul se va așeza pe patul de adeziv cu o mișcare ușoară de împingere laterală și se va bate ușor pentru a asigura contactul în întregime între adeziv și parchet. Suprafața este circulabilă la 24 ore după lipire. În cazul temperaturilor scăzute timpurile de întărire sunt întârziate. Parchetul poate fi șlefuit la 36 ore după lipire. Umiditatea parchetului, la lipire trebuie să corespundă normelor specifice. Vor fi respectate instrucțiunile de montaj date de producătorul parchetului. Adezivul X-Bond MS-K 530 atenuează forțele de forfecare și împiedică transmiterea efortului către suport. Resturile proaspete de adeziv de pe parchet pot fi îndepărtate cu Șervețelele pentru curățare **R 500**. După întărire îndepărtarea resturilor de adeziv se poate face doar mecanic.

## ► Avantaje produs

**O singură etapă:** Adezivul special X-Bond MS-K 530 este gata preparat. De aceea nu este necesară malaxarea. În cazul suporturilor care respectă normele, nu este necesară aplicarea amorsei. Aceasta înseamnă economie de timp și de bani!