

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Adeziv de parchet


X-Bond MS-K539

- Adeziv silanic inovator, elastic
- Nu conține compuși cu efect migrator
- Fără conținut de apă și solvenți



**Adezivul
noii
generații!**

MUREXIN. Das hält.



Adeziv de parchet X-Bond MS-K539

- Adeziv silanic inovator
- Elastic
- Nu conține compuși cu efect migrator
- Spectru larg de utilizare



► Caracteristici produs

Adeziv superior, monocomponent, fără apă și solvenți, fabricat în tehnica MS. Nu conține compuși cu efect migrator, care pot influența negativ comportarea lacurilor de parchet Murexin.

► Utilizare

Recomandat numai la interior pentru lipirea parchetului lamelar conform DIN EN 13226, a parchetului lamelar pe cant conform DIN EN 14761, a parchetului mozaic conform DIN EN 13489, a dușmelei din lemn masiv (lungime max. 2200 mm, lățime 190 mm, grosime 22 mm), precum și a parchetului prefabricat dublu sau triplu strat. Recomandat și pentru pardoselile încălzite.

► Date tehnice

CONSUM:	cca. 0,7 – 1,2 kg/m ² în funcție de tipul parchetului și de suport
GREUTATE SPECIFICĂ:	1,6 g / cm ³
LUCRABILITATE:	30 – 35 minute

REZISTENȚE FINALE:	după cca. 48 ore
TEMPERATURA IDEALĂ DE PRELUCRARE:	de la +16°C până la +25°C
LIVRARE:	găleată plastic 16 kg

► Prelucrare

SCULE RECOMANDATE: Șpacluri cu dinți B3 sau PK, B5, B17.

SUPPORTUL: Suprafața suport trebuie să fie uscată, neînghețată, portantă, să nu prezinte urme de praf, mizerie, uleiuri, grăsimi, substanțe de defoanare și trebuie să corespundă normelor tehnice naționale și celor europene, precum și regulilor generale recunoscute din domeniu.

PREGĂTIRE: Suportul va fi pregătit conform normelor specifice corespunzătoare, prin aplicarea unei amorse sau mase de șpaclu. Recomandăm aplicarea produselor conform sistemelor Murexin. Grunduri recomandate: Amorsa **D7** sau **PU 5 Express**. În cazul suporturilor care corespund normelor, nu se impune aplicarea grundului.

APLICAREA: Adezivul se aplică cu șpaclul cu dinți corespunzător, pe întreaga suprafață. Timpul de aplicare a parchetului este de 30 – 35 minute. Parchetul se va așeza pe patul de adeziv cu o mișcare ușoară de împingere laterală și se va bate ușor pentru a asigura contactul în întregime între adeziv și parchet. Suprafața este circulabilă la 24 ore după lipire. În cazul temperaturilor scăzute timpii de întărire sunt întârziați. Parchetul poate fi șlefuit la 48 ore după lipire. Umiditatea parchetului, la lipire trebuie să corespundă normelor specifice. Vor fi respectate instrucțiunile de montaj date de producătorul parchetului. Adezivul X-Bond MS-K 539 atenuază forțele de forfecare și împiedică transmiterea efortului către suport. Resturile proaspete de adeziv de pe parchet pot fi îndepărtate în interval de 1 – 2 ore prin frecare ușoară. După întărire, îndepărtarea resturilor de adeziv se poate face doar mecanic.

► Avantaje produs

O singură etapă: Adezivul special **X-Bond MS-K 539** este gata preparat. De aceea nu este necesară malaxarea. În cazul suporturilor care respectă normele, nu este necesară aplicarea amorsei, adezivul **X-Bond MS-K539** aderă și pe suporturile de ciment cu umiditate mată. Aceasta înseamnă economie de timp și de bani!