

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Adeziv pentru parchet


PU 560

- Adeziv poliuretanic cu rezistențe inițiale rapide
- Pentru toate tipurile de parchet
- Aplicare extrem de ușoară



MUREXIN. Das hält.

- Adeziv poliuretanic cu rezistențe inițiale rapide
- Pentru toate tipurile de parchet
- Aplicare extrem de ușoară
- Rezistențe finale ridicate



► Caracteristici produs

Adeziv pe bază de rășini reactive, bicomponent, fără conținut de apă și solvenți.

► Utilizare

Pentru lipirea:

- Parchetului lamelar 16-22 mm
- Parchetului lamelar pe cant / parchetului industrial de la 16 mm
- Parchetului mozaic de 8 mm
- Dușumelelor din lemn masiv 15-22 mm (cu muchii teșite), raport lățime-înălțime max. 10:1
- Dușumelelor de format mare din lemn stratificat
- Parchetului prefabricat 2-3 stratificat
- Pavelelor din lemn de 22 mm pe strat separator

* La lipirea parchetului exotic se va executa o probă în prealabil.

► Date tehnice

CONSUM ÎN FUNCȚIE DE SUPORT, DE TIPUL DE PARCHET ȘI DE ȘPACLU DINTĂT:

șpaclu dintat B3, B5, PK: cca. 0,8-1,2 kg/m²

șpaclu dintat B17: cca. 1,8 kg/m²

GREUTĂȚI SPECIFICE: Comp A 1,86 g/ml, Comp B 1,23 g/ml

DURATA AMESTECULUI: 50-60 minute

TIMP DESCHIS: cca. 40-50 minute

SUPUS LA SOLICITĂRI: după cca. 4 ore

REZISTENȚE FINALE: după cca. 72 ore

TEMPERATURA IDEALĂ

DE LUCRU: 16°C-22°C

► Prelucrare

SCULE RECOMANDATE:

Malaxor electric cu turație redusă, șpaclu cu dinți B3 sau PK.

SUPPORTUL:

Supportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile.

Se aplică pe suporturi absorbante și neabsorbante, plăci ceramice, pardoseli din piatră, metal.

PREGĂTIRE:

Toate suporturile se vor curăța temeinic, se va șlefui suprafața și se va aspira. Dacă este necesar se va aplica și o masă de șpaclu.

MALAXARE:

Conținutul componentei B se adaugă în întregime peste componenta A și se malaxează cu malaxorul electric până se obține o masă omogenă, fără aglomerări.

Dozare în raport de greutate:

- 8,26 părți Comp. A
- 1 parte Comp. B

APLICAREA:

Adezivul se aplică cu șpaclul cu dinți corespunzător, pe întreaga suprafață. Parchetul se va așeza pe patul de adeziv cu o mișcare ușoară de împingere laterală și se va bate ușor pentru a asigura contactul în întregime între adeziv și parchet. Întărirea adezivului se realizează printr-o reacție chimică care este dependentă de temperatură.

Temperaturile ridicate scurtează timpii de lucru, respectiv temperaturile scăzute prelungesc timpii de lucru.

Resturile de adeziv de pe parchet pot fi îndepărtate în stare proaspătă cu Șervețelele pentru curățare R 500, după întărire îndepărtarea resturilor de adeziv se poate face doar mecanic.