

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100**


- Bandă de etanșare autoadezivă conform DIN 18195 / EN 13969
- Bandă autoadezivă din bitum, cu lipire la rece cu strat suport din folie HDPE
- Barieră împotriva umidității (tip A) și barieră împotriva apei freatică (tip T)



Murexin. Das hält.

Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100**

- Bandă de etanșare autoadezivă conform DIN 18195 / EN 13969
- Bandă autoadezivă din bitum, cu lipire la rece cu strat suport din folie HDPE
- Barieră împotriva umidității (tip A) și barieră împotriva apei freactice (tip T)



► Caracteristici produs

Banda de hidroizolații pentru construcții SK 100 este o bandă bituminoasă de etanșare autoadezivă – cu lipire la rece, cu suport din HDPE. Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195.

► Utilizare

Banda hidroizolantă SK 100 este recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor monostrat peste elementele de construcție în contact cu solul (pereți exteriori în subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumulări (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede (băi, dușuri).

► Date tehnice

DEPOZITARE: În poziție verticală, în ambalajul original nedesfăcut, timp de min. 12 luni. Se va depozita la loc răcoros și uscat, ferit de razele solare.

LIVRARE: Rolă 15 m²

► Prelucrare

Aplicarea benzii hidroizolante SK 100 se realizează conform DIN 18195 și conform normei de aplicare a benzilor de etanșare bituminoase pe bază de rășini modificate aplicabile la rece, autoadezive, cu strat suport portant. Stratul suport trebuie să fie uscat, neînghețat, plan, portant, să nu prezinte impurități sau alte substanțe separatoare (ex. decofrol, grăsimi, praf, etc.). Particulele neaderente, neplaneitățile cu muchii ascuțite și de-

fecte se vor îndepărta, pe colțurile interioare se vor prelucra scafe, se vor închide rosturile. Atât suprafețele verticale, cât și cele orizontale se vor amorsa. Aplicarea Benzii hidroizolante SK 100 se va realiza numai după uscarea completă a amorsei! Lipirea benzii hidroizolante trebuie să se facă în interval de 6 ore de la uscarea amorsei. Pe durata instalării nu trebuie să pătrundă apa între stratul suport și banda hidroizolantă!