

**MUREXIN**

www.murexin.com

MUREXIN

Chit de rosturi Trass **FMT 15**

- Chit de rosturi CG 1, special pentru piatră naturală
- Împiedică apariția eflorescențelor și a sărurilor
- Pentru pardoseli și fațade
- Pentru rosturi între 4 mm până la 15 mm



MUREXIN. Das hält.

- Chit de rosturi CG 1, special pentru piatră naturală
- Împiedică apariția eflorescențelor și a sărurilor
- Pentru pardoseli și fațade
- Pentru rosturi între 4 mm până la 15 mm



► Caracteristici produs

Mortar de rosturi cu întărire hidraulică, clasa CG1, pe bază de Trass, netoxic, pulverulent, rezistent la apă și îngheț, pentru umplerea rosturilor late, cu efect de reducere a riscului de apariție a eflorescențelor și de decolorare.

► Utilizare

La interior și exterior, pentru chitirea rosturilor cu lățimea de 4-15 mm, la placaje ceramice, plăci din piatră naturală și artificială, la pereți și pardoseli. La placajele supuse la solicitări statice sau termice ridicate, la terase, fațade, încălzire prin pardoseală etc, se utilizează numai aditivat cu emulsie adezivă Universal Emulsion.

Nu se utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilatație sau în mediu umed cu solicitări mari. În aceste cazuri se recomandă chitul epoxidic FMY 90 sau, după caz, chitul Extrem FME 80.

► Date tehnice

CONSUM:	cca. 0,6 -2,0 kg/m ²
LUCRABILITATE:	cca. 2 ore
NECESAR APĂ:	cca. 0,26 l/kg (=26%)
TIMP DE REPAOS:	cca. 3 minute
CIRCULABIL:	după cca. 24 ore
LĂȚIME ROST:	4-15 mm, fără fisuri
LIVRARE:	Sac 25 kg, 48 saci=1200 kg/palet

CULORI:



ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Consultați paletarele cu mostre de produs.

► Prelucrare

SCULE RECOMANDATE:

Malaxor electric cu turație redusă, vase de amestecare, mistrie, drșca de rosturi, șpaclu de cauciuc, burete de spălat rosturi, găleată de apă. Imediat după utilizare, sculele se spală bine cu apă.

SUPORTUL:

Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile rămase în rost, trebuie îndepărtate. Pereții rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie uscați și fără praf, sau urme de adeziv.

AMESTECAREA:

Se face cu mixerul la turație redusă, într-un vas curat, până se obține un amestec omogen - fără aglomerări. Proporția de apă este de cca. 6,5 litri de apă la un sac de 25kg de chit FMT 15. După un repaos de cca. 3 minute, se reia malaxarea. La rosturile supuse la sarcini termice sau statice ridicate, sau în cazul suprafețelor hidrofoabe, se utilizează chitul aditivat cu 5-10% Universal Emulsion.

ROSTUIREA:

Chitul se introduce în rost cu ajutorul drștii de rost și al șpaclului de cauciuc, diagonal pe direcția rostului. Imediat după zvântare se spală placajul ceramic, cu apă curată și burete moale, iar după uscare se spală din nou, numai plăcile pentru îndepărtarea urmelor de ciment. Zona rostuită se protejează contra solicitărilor mecanice, timp de 24 de ore. Pentru evitarea pățării culorii chitului, este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost, în special de pe marginile plăcilor. Pentru asigurarea uniformității culorii, se recomandă pe cât posibil, folosirea chiturilor din aceeași șarjă de fabricație.

PENTRU UN SISTEM PERFECT:

Se recomandă folosirea adezivului flexibil Trass KTF 55 și a chitului silionic pentru piatră naturală SIL 50.