

Mostra 6: Finisaj epoxidic EP 3 antiderapant

- Clasa de rezistenta la alunecare: R 13
- Clasa de reactie la foc: Bfl

**Consumuri:****1. Strat de grund:**

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m²

3. Mortar epoxidic autonivelant:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m²

4. Finisaj epoxidic:

- Finisaj epoxidic EP 3 RAL 3005: cca. 1,5 kg/m²

5. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,6 – 1,2 mm: cca. 4,5 kg/m²

6. Sigilare:

- Finisaj epoxidic EP 3 RAL 3005: cca. 800 g/m²