

Mostra 5: Finisaj epoxidic EP 3 cu chipsuri

- Clasa de rezistenta la alunecare: R 9
- Clasa de reactie la foc: Bfl

**Consumuri:****1. Strat de grund:**

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m²

3. Mortar epoxidic autonivelant:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m²

4. Finisaj epoxidic in amestec cu nisip de cuar:

- Finisaj epoxidic EP 3 RAL 7032: cca. 2,8 kg/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 750 g/m²
- Chipsuri colorate RAL 9005/RAL 9010: cca. 50 g/m²

5. Sigilare:

- Lac epoxidic transparent EP 100 TC: cca. 150 g/m²