

Mostra 4: Finisaj epoxidic structurat, in strat subtire SB 2 (coaja de portocala)

- Clasa de reactie la foc: Bfl

**Consumuri:****1. Strat de grund:**

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de quart QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 g/m²

3. Mortar epoxidic autonivelant:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 600 g/m²
- Nisip de quart QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m²
- Nisip de quart QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m²

4. Finisaj epoxidic structurat:

- Finisaj epoxidic structurat SB 2 RAL 7032: cca. 700 g/m²