

Mostra 5: Finisaj poliaspartic EC 60 cu chipsuri in exces

- Clasa de rezistenta la alunecare: R 10

**Consumuri:****1. Strat de grund:**

- Rasina epoxidica GH 50: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m²

3. Mortar epoxidic autonivelant:

- Rasina epoxidica GH 50: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m²

4. Stratul I presarat cu chipsuri:

- Express Coat EC 60: cca. 400 g/m²
- Chipsuri colorate RAL 7016/RAL 7044: cca. 500 g/m²

5. Stratul II presarat cu chipsuri:

- Express Coat EC 60: cca. 400 g/m²
- Chipsuri colorate RAL 7016/RAL 7044: cca. 500 g/m²

6. Sigilare:

- Express Coat EC 60: cca. 350 g/m²