

Mostra 7: Finisaj poliuretanic PU 300 cu Sigilare mata PU 40

- Clasa de reactie la foc: Bfl



Consumuri:

1. Strat de grund:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m²

3. Mortar epoxidic autonivelant:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m²

4. Finisaj poliuretanic in amestec cu nisip de cuar:

- Finisaj poliuretanic PU 300 RAL 7001: cca. 1,5 kg/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 800 g/m²

5. Sigilare:

- Sigilare poliuretanic transparenta mata PU 40: cca. 150 g/m²