

**Mostra 13: Finisaj poliuretanic elastic, stabil la ingalbenire PU 400**

- Clasa de reactie la foc: Bfl



## Consumuri:

**1. Strat de grund:**

- Rasina epoxidica EP 70: cca. 300 g/m<sup>2</sup>

**2. Presarare nisip:**

- Nisip de quart QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**3. Mortar epoxidic autonivelant:**

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 600 g/m<sup>2</sup>
- Nisip de quart QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m<sup>2</sup>
- Nisip de quart QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m<sup>2</sup>

**4. Finisaj poliuretanic elastic, stabil la ingalbenire:**

- Finisaj poliuretanic PU 400 RAL 9010: cca. 2 kg/m<sup>2</sup>