

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Hidroizolație moncomponentă

1 KS

- Pentru hidroizolare sub placaje ceramice
- Pentru băi și cabine de duș
- Permeabilă la vapori, elastică
- Emisii extrem de reduse - EC1 Plus



MUREXIN. Das hält.

- Pentru hidroizolare sub placaje ceramice
- Pentru băi și cabine de duș
- Permeabilă la vapori, elastică
- Aplicabilă cu rola sau cu șpaclul



► Caracteristici produs

Hidroizolație acrilică, monocomponentă, fără solvenți, permeabilă la vapori, pentru etanșare continuă - fără rosturi sau îmbinări - elastică și durabilă.

► Utilizare

Numai la interior, pentru hidroizolarea continuă contra apei fără presiune, direct sub placajele ceramice la camere de băi și cabine duș. Îndeplinește cerințele EN 14891, ONR 22207 W1-W3, și specificațiile ZDB pentru clasa de solicitări la umiditate A0, precum și pentru clasa de solicitări A.

► Date tehnice

CONSUM:	cca. 1,5 kg-m ² per mm grosime strat (cca. 0,8 kg/m ² per strat grosime 0,5 mm)
NR. STRATURI:	min. 2 straturi
TIMP DE AERISIRE:	cca. 2 ore pentru primul strat
GROSIME (PROASPAT):	min. 1,0 mm (în 2 straturi) max. 2,5 mm (în 2 straturi)

PLACARE:	după cca. 12 ore
VALOARE μ:	cca. 2500
CULOARE:	galbenă
LIVRARE:	Găleată 7 kg, 85 găleți=595 kg/palet Găleată 14 kg, 36 găleți=504 kg/palet Găleată 25 kg, 24 găleți=600 kg/palet

Valorile sunt determinate în condiții de temperatură 20°C și 55% umiditate relativă.

► Prelucrare

SCULE RECOMANDATE:

Trafalet cu burete sau cu blăniță, fier de glet.

SUPPORTUL:

Supportul trebuie să fie neted, uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile. Se aplică pe beton, tencuială, șapă, zidarie, beton ușor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, plăci / blocuri din ipsos, sape din ipsos, plăci din spumă rigidă, metal, polyester, plăci ceramice etc.

Nu se utilizează în zonele cu apă sub presiune - ex. bazine de înot, și nici la exterior (terase, balcoane).

PREGĂTIRE SUPORT:

Supporturile sensibile necesită o pregătire corespunzătoare.

APLICAREA:

Materialul este gata preparat, nu necesită amestecare. Se preia direct din găleată, cu trafaletul sau fierul de glet și se întinde pe suprafața suport amorsată, în strat continuu și uniform. Se aplică în 2 straturi, pe întreaga suprafață, se respectă timpii de uscare între straturi. La zonele de îmbinări perete-pardoseală, perete-perete, este obligatorie folosirea benzii de etanșare Dichtband DB 70. De asemenea la străpungerile țevilor și la sifoanele de scurgere se vor folosi manșetele de etanșare Murexin. După utilizare, sculele se spală bine cu apă.

PENTRU UN SISTEM PERFECT:

Sistem (sup. absorbant): Tiefengrund **LF 1**, Flüssigfolie **1KS**, Adeziv flexibil
Nivelare (sup. absorbant): Tiefengrund **LF1**, Ausgleichmörtel **AM 20**,
Nivelliermasse Extrem **NE 30**
Mansete de etanșare: Dichtmanschette **DZ 35 / DZ 70**
Bandă de etanșare: Dichtband **DB 70**,