

Mostra 9: Mortar epoxidic cu Rasina colorata MHF 10

- Clasa de rezistenta la alunecare: R 11

**Consumuri:****1. Strat de grund:**

- Grund epoxidic GH 50: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m²

3. Mortar epoxidic cu Rasina colorata MHF 10:

- Rasina pt. Mortar epoxidic colorat MHF 10: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,063 – 3,5 mm: cca. 25 kg/m² per cm grosime