

Recomandari pentru intretinerea suprafetelor impregnate cu Uleiul de impregnare NP 90 Produs de intretinere Aqua AP 90

Aceste instructiuni sunt valabile pentru toate pardoselile din lemn care au fost tratate cu Uleiul de impregnare NP 90 natur sau colorat. In urma impregnarii lemnului, suprafata acestuia este protejata si este rezistenta impotriva patrunderii apei. Dimensiunea si structura lemnului confera pardoselii o nota naturala. Impregnarea lemnului cu uleiuri sau cu ceara nu influenteaza capacitatea acestuia de a capta si a ceda umiditatea din incapere. In vederea asigurarii unui mediu sanatos pentru locatari, cat si pentru conservarea caracteristicilor pardoselii din lemn, trebuie acordata atentie in privinta climei din incapere. Conditii ideale de clima sunt 23°C temperatura camerei si 50% umiditatea relativa a aerului. Umiditatea ridicata a aerului poate duce la umflarea lemnului, in timp de umiditatea scazuta a aerului are ca efect contractia lemnului ceea ce duce la formarea de rosturi de dimensiuni reduse sau chiar mari, intre lamelele de parchet.

Indicatii generale:

Odata cu utilizarea produselor de intretinere, suprafetele ce prezinta deteriorari cauzate fie de uzura sau de patrunderea apei, situatie in care au rezultat decolorari, pot fi reamprospatate. Aceasta remediere se poate face printr-o slefuire usoara cu discul de slefuit si aplicarea a produsului de intretinere AP 90 sau a produsului initial, respectiv Uleiului de impregnare NP 90.

Picioarele meselor si scaunelor vor fi acoperite cu pasla sau materiale corespunzatoare. In cazul utilizarii scaunelor cu rotile, trebuie ca rotile sa fie din material moale conform DIN 68131.

Produse pentru curatare si intretinere:

Intretinere initiala si intretinere periodica

Intretinerea- ingrijirea initiala se realizeaza cu Produsul de intretinere Aqua AP 90, inainte de darea in folosinta a pardoselii.

Produsul de intretinere AP 90 se aplica cu mopul sau cu o laveta in strat subtire si uniform. Frecventa ciclurilor de intretinere este in functie de modul de utilizare, de traficul din spatiul respectiv.

- In spatiile cu trafic redus, ex. dormitoare sau sufragerii, este suficienta cate o aplicare a produsului la interval de 6-10 saptamani.
- Daca pardoseala este supusa traficului mediu-ridicat, resp. trepte sau spatii de birouri, aplicarea produsului de intretinere trebuie sa se faca 1-2 ori pe luna.
- Suprafetele supuse traficului ridicat vor fi tratate cu produsul de intretinere cel putin o data pe saptamana.

Curatare periodica

Curatarea periodica se va face intotdeauna atunci cand pardoseala este murdara. Murdaria grosiera se va indeparta cu mopul, matura sau aspiratorul, aceasta avand un efect abraziv asupra pardoselii. Murdaria fina sau praful se vor indeparta cu o laveta umeda sau cu echipamentul de curatat, in apa de curatare se va adauga solutie de curatare uzuala.

- Frecventa curatarii periodice se stabileste in functie de gradul de igienizare impus pentru pardoseala din lemn respective.
- Pentru obtinerea unei curatari periodice si in acelasi timp a unei intretineri se vor dilua 0,2 – 0,3 litri Produs de intretinere AP 90 in 8 – 10 litri apa, se imbiba o laveta in solutia rezultata, se stoarce bine, si se sterge pardoseala.

Curatare intensiva

Pentru curatarea intensiva se va utiliza produsul Solutie curatare parchet AP 10. Realizarea unei curatari intensive este necesara atunci cand in urma aplicarii repetate a solutiilor de intretinere pe baza de ceara s-a format un strat gros cu aspect inestetic, sau atunci cand stratul de ceara impregnat cu murdarie nu mai poate fi curatat. In functie de situatie este necesara o curatare intensiva manuala sau mecanizata.

- In spatii de locuit si in dormitoare adesea este necesara numai o data pe an.
- In spatiile supuse traficului ridicat, ex. scoli, pensiuni, hoteluri este necesara de doua ori pe an.

Important:

Atat in cazul curatarii periodice cat si in cazul celei intensive se va evita aplicarea in exces pe pardoseala din lemn a solutiilor pe baza de apa, deoarece aceasta poate duce la o deteriorare a pardoselii, respectiv umflarea lemnului.