

Mostra 2: Vopsitorie epoxidica EP 20 antiderapanta

- Clasa de rezistenta la alunecare: R 12
- Clasa de reactie la foc: Bfl

**Consumuri:****1. Sigilare:**

- Vopsea epoxidica EP 20 RAL 7035: cca. 250 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de quart QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 115 g/m²

3. Sigilare:

- Vopsea epoxidica EP 20 RAL 7035: cca. 250 g/m²